



**ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ  
ПЛАСТИНЫ**

# СОДЕРЖАНИЕ

## ◆ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

- Обзор пластин для токарной обработки.....2-12
- Классификация марок твердых сплавов для токарной.....13 обработки
- Система обозначения пластин для токарной обработки.....14-15
- Пластины для токарной обработки.....16-52
- Пластины для отрезки и обработки канавок.....53-56
- Техническая информация по отрезке и обработке канавок.....57-58
- Пластины для нарезания резьбы.....60-74
- Техническая информация по нарезанию резьбы.....75-87
- Техническая информация по токарной обработке.....88-92

## ◆ ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА


- Классификация марок твердых сплавов для фрезерной обработки.....93-95
- Система обозначения пластин для фрезерной обработки.....96-97
- Пластины для фрезерной обработки.....98-114
- Техническая информация по фрезерной обработке.....115-120

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Обзор пластин для токарной обработки

## ► Твердосплавные пластины

### Черновые



CNMG-GR

CNMM-GR

CNMG

CNMG-KR

DNMG-GR

DNMM-GR

DNMG

Длина режущей кромки

09,12

12,16,19,25

12,16,19

12,16,19

15

15

15, 19

Страница

16

16


17

17

20

20

20



DNMG-KR

SNMG-GR

SNMM-GR

SNMG

SNMG-KR

TNMG-GR

TNMM-GR

Длина режущей кромки

15

12,15,19

12,15,19,25

9,12,15,19,25

12,15,19

16,22,27

16,22,27

Страница

20

24

24

25

25

28

28



TNMG-ZR

WNMG-GR

WNMG

WNMG-KR

Длина режущей кромки

16,22

06,08

06,08

06,08

Страница

29

33

34

33

### Получистовые



CNMG-GM

CNMG-GS

CNMG-BM

DNMG-GM

DNMG-GS

DNMG-BM

SNMG-GM

Длина режущей кромки

09,12

09,12

09,12

11,15

11,15

11,15

09,12,15,19

Страница

18

18

19

21

22

22

26



SNMG-GS

SNMG-BM

TNMG-GM

TNMG-GS

TNMG-BM

VNMG-GM

VNMG-BM

WNMG-GM

Длина режущей кромки

12,15

12,15

11,16,22

16,22

11,16,22

16

16

Страница

26

27

30

30

32

32

34



WNMG-BM

Длина режущей кромки

06,08

Страница

34

### Чистовые



CNMG-GF

CNMG-BF

DNMG-GF

DNMG-BF

SNMG-GF

SNMG-BF

TNMG-GF

Длина режущей кромки

09,12

09,12

11,15

11,15

12

09,12,15

16,22

Страница

19

19

23

23

27

27

31

# Обзор пластин для токарной обработки

## ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины с негативным углом

TNMG-BF	VNMG-GF	VNMG-BF	WNMG-GF	WNMG-BF
Длина режущей кромки	11,16,22	16	16	06,08
Страница	31	32	32	35

Получистовые					
CNMG	DNMG	SNMG	TNMG	VNMG	WNMG
Длина режущей кромки	12,16,19	15,19	09,12,15,19,25	11,16,22,27,33	16
Страница	17	20	25	29	34

Получистовые					
CNMA	DNMA	SNMA	TNMA	WNMA	RNMA
Длина режущей кромки	12,16,19	11,15	09,12,15,19	16,22,27	06,08
Страница	18	21	26	29	36

Получистовые					
KNUX					
Длина режущей кромки	16				
Страница	36				

Черновые			
CCMT-HR	DCMT-HR	SCMT-HR	TCMT-HR
Длина режущей кромки	09,12	07,11	09,12
Страница	37	40	42

Получистовые и чистовые					
CCMT-HM	DCMT-HM,HF	SCMT-HM	TCMT-HM	CCMT-HF	TCMT-HF
Длина режущей кромки	06,09,12	07,11	09,12	09,11,16	06,09,12
Страница	37	40	42	44	38

VCMT-HM	VBMT-HM	CPMT-HM	DPMT-HM	SPMT-HM	TPMT-HM
Длина режущей кромки	11	11,16	06,09	07,11	09,12
Страница	47	48	49	50	51

Пластины с позитивным углом

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Обзор пластин для токарной обработки

Пластины с позитивным углом

По алюминию



CCGX-AC

DCGX-AC

SCGX-AC

TCGX-AC

VCGX-AC

Длина режущей кромки

06,09,12

07,11

09,12

09,11,16

11,16,22

Страница

39

41

43

46

47

Получистовые



CCGW

DCGW

SCGW

TCGW

VCGW

CPGW

DPGW

Длина режущей кромки

06,09,12

07,11

09,12

11,16

11

06

11

Страница

39

41

43

46

47

49

50



SPGW

TPGW

VBGW

Длина режущей кромки

09,12

09,11,16,22

16

Страница

51

52

48

## Отрезные и канавочные пластины



QDMA□□□ N



QCMB□□□ N-GM



QFMB□ 0000N-GM



QCMB-MT

Шаг резьбы

Страница

55

55

56

56

# Обзор пластин для токарной обработки ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

## Пластины для нарезания резьбы

Изображена правая пластина	Неполный профиль 60°	Неполный профиль 55°	Метрическая резьба ISO		
Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба
Шаг резьбы	0.5~6.0	0.5~6.0	0.5~6.0	0.5~6.0	0.5~6.0
Страница	61	61	62	62	64

Изображена правая пластина	Американская резьба UN	Резьба Витвортса	Британский стандарт трубной резьбы 55° BSPT		
Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба
Шаг резьбы	48~4	48~4	48~4	48~4	28~11
Страница	65	66	67	68	69








Изображена правая пластина	Американский стандарт трубной резьбы 60° NPT	Американский стандарт трубной самоуплотняющейся резьбы 60°NPTF	Круглая резьба по DIN 405 RD		
Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба
Шаг резьбы	27~8	27~8	27~8	27~8	10~4
Страница	70	70	71	71	72

Изображена правая пластина	Трапецидальная резьба по DIN 103 TR	Американская резьба 29°ACME	
Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Внутренняя резьба
Шаг резьбы	1.5~6.0	1.5~6.0	16~4
Страница	73	73	74

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА



Обзор пластин для токарной обработки

## Описание стружколомов. Негативные пластины.

Область применения	Стружколом	Описание	Профиль Стружколома	90° Квадрат	80° Ромб	80° Ломаный треугольник	60° Треугольник	55° Ромб	66° Ромб	Круг	Режимы резания
Черновая обработка	GR двусторонний	Первый выбор для тяжелой обработки материалов групп обрабатываемости Р и К по ISO. Двусторонний стружколом М-класса точности позволяет максимально быстро удалять металл, сохранив при этом режущую кромку.	Основная режущая кромка 								$a_p = 3\sim12(\text{мм})$ $f_n = 0.3\sim0.8(\text{мм}/\text{об})$
	GR односторонний	Односторонний стружколом М-класса точности, рекомендован для черновой обработки материалов группы Р по ISO, может обеспечивать высокую скорость резания, и удаления стружки, благодаря высокой подаче и глубине резания, с низкой вероятностью выкрашивания.	Основная режущая кромка 								$a_p = 3\sim15(\text{мм})$ $f_n = 0.3\sim0.8(\text{мм}/\text{об})$
	KR	Рекомендован для черновой обработки для материалов группы К по ISO, двусторонний стружколом М-класса точности с прочной режущей кромкой и устойчивостью к пластической деформации и низкой вероятностью сколов	Основная режущая кромка 								$a_p = 5\sim15(\text{мм})$ $f_n = 0.3\sim1.0(\text{мм}/\text{об})$
	Прямая канавка	Рекомендован для черновой и получистовой обработки материалов группы РМ К по ISO, двусторонний стружколом М-класса точности. Благодаря прочной режущей кромке пластина часто применяется.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1.5\sim5(\text{мм})$ $f_n = 0.15\sim0.5(\text{мм}/\text{об})$
	Без стружколома	Для черновой обработки материалов группы К по ISO . Двусторонний стружколом М-класса точности с прочной кромкой позволяет работать в нестабильных условиях, таких как прерывистое резание.	Основная режущая кромка 								$a_p = 3\sim6(\text{мм})$ $f_n = 0.2\sim0.6(\text{мм}/\text{об})$
Получистовая обработка	GM	Рекомендован для получистовой обработки материалов группы Р по ISO. Двусторонний стружколом М-класса точности, имеющий более прочную кромку, чем стружколом типа GS. Подходит для прерывистого токения и обработки чугуна с низкими силами резания.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1.5\sim5(\text{мм})$ $f_n = 0.15\sim0.5(\text{мм}/\text{об})$
	GS	Рекомендован для получистовой обработки материалов группы Р по ISO. Обработка с не высокими силами резания и отводом широкой стружки. Стружколом GS обладает хорошими результатами при обработке легированных сталей.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1.5\sim5(\text{мм})$ $f_n = 0.15\sim0.5(\text{мм}/\text{об})$
	BS	Рекомендован для чистовой обработки материалов группы М по ISO. Двусторонний стружколом М-класса точности с острой режущей кромкой.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1\sim4(\text{мм})$ $f_n = 0.15\sim0.5(\text{мм}/\text{об})$
	BM	Получистовой стружколом рекомендован для обработки материалов группы М по ISO. BM может эффективно ломать стружку, что решает проблему слипной стружки, более продуктивен чем BF.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1.5\sim5(\text{мм})$ $f_n = 0.15\sim0.3(\text{мм}/\text{об})$
Чистовая обработка	GF	Рекомендован для чистовой обработки материалов группы Р по ISO, двусторонний стружколом М-класса точности имеет прочную режущую кромку и высокую надежность, благодаря чему часто применяется.	Основная режущая кромка 								$a_p = 0.3\sim2(\text{мм})$ $f_n = 0.05\sim0.3(\text{мм}/\text{об})$
	BF	Рекомендован для чистовой обработки материалов группы М по ISO. Острая кромка отлично решает такие проблемы обработки нержавеющей стали, как помарки стружки, упрочнение поверхности нержавеющей стали в процессе обработки.	Основная режущая кромка 								$a_p = 0.05\sim1(\text{мм})$ $f_n = 0.05\sim0.3(\text{мм}/\text{об})$

# Обзор пластин для токарной обработки ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

## Описание стружколомов. Позитивные пластины.

Область применения	Стружколом	Описание	Профиль Стружколома	90° Квадрат	80° Ромб	80° Ломаный треугольник	60° Треугольник	55° Ромб	66° Ромб	Круг	Режимы резания
Черновая обработка	HR	Черновой стружколом М-класса точности. Подходит для внутренней и наружной обработки стали, нержавеющей стали и чугуна, обработки материалов групп Р, К, М.	Основная режущая кромка 								$a_p = 3 \sim 12(\text{мм})$ $f_n = 0.3 \sim 0.8(\text{мм/об})$
											
Получистовая обработка	HM	Получистовой стружколом М-класса точности. Подходит для внутренней и наружной получистовой обработки материалов групп Р, М, К.	Основная режущая кромка 								$a_p = 3 \sim 15(\text{мм})$ $f_n = 0.3 \sim 0.8(\text{мм/об})$
											
Чистовая обработка	HF	Чистовой стружколом М-класса точности. Подходит для внутренней и наружной чистовой обработки материалов групп Р, М, К.	Основная режущая кромка 								$a_p = 5 \sim 15(\text{мм})$ $f_n = 0.3 \sim 1.0(\text{мм/об})$
Обработка алюминия	AC	Стружколом G-класса точности для обработки алюминия с большим передним и задним углом наклона, что делает инструмент острее, уменьшая силы резания.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1,5 \sim 5(\text{мм})$ $f_n = 0.15 \sim 0.5(\text{мм/об})$
Чистовая обработка	UF	Рекомендован для суперчистовой обработки для материалов группы Р и М по ISO, позволяет достичь стабильной обработки поверхности с низкой подачей и низкой скоростью резания.	Основная режущая кромка 								$a_p = 1,5 \sim 5(\text{мм})$ $f_n = 0.15 \sim 0.5(\text{мм/об})$

# Пластины с CVD покрытием

## JT 4015

Сочетание износостойкой основы пластины, покрытия MT-TiCN, толстого слоя Al2O3, TiN покрытия предназначено для чистовой обработки стали, стального литья и нержавеющей стали на высоких скоростях резания.

## JT 4025

Прочная основа пластины и идеальное сочетание покрытия MT-TiCN, толстого слоя Al2O3 покрытия, подходит для получистовой и чистовой обработки стали, стального литья и нержавеющей стали.

## JT 4035

Прочность, высокая сопротивляемость к пластической деформации, в сочетании с покрытием MT-TiCN, толстым слоем покрытия Al2O3. Подходит для стали, стального литья и нержавеющей стали для получерновой обработки.

## JT 4115

Сочетание высокопрочной основы пластины с покрытием MT-TiCN, толстым слоем покрытия Al2O3, покрытием TiN, отлично подходит для чистовой обработки стали, литой стали и нержавеющей на высокой скорости резания.

## JT 4125

Сочетание высокопрочной основы пластины с покрытие MT-TiCN, сверхтонкого слоя покрытия Al2O3, TiN покрытия, подходит для получистовой и чистовой обработки обычных типов стали, чугуна и нержавеющей стали.

## JT 4135

Сочетание высокопрочной и устойчивой к пластической деформации основы пластины, с покрытием MT-TiCN, сверхтонкого слоя покрытия Al2O3 и покрытия TiN подходит для черновой обработки стали, литой стали и нержавеющей стали.

## JT 4215

Сочетание износостойкой основы пластины с покрытием MT-TiCN, мелкозернистым покрытием Al2O3 и TiN покрытием , предназначено для чистовой обработки стали, нержавеющей стали и чугуна на высоких скоростях резания.

## JT 4225

Основа пластины с оптимизированной прочностью и твердостью, покрытие MT-TiCN, мелкозернистое Al2O3, покрытия TiN, как правило применяется для группы обрабатываемости P25 по ISO, подходит для получистовой и чистовой обработки стали, нержавеющей стали и чугуна.

## JT 4235

Основа пластины с высокой прочностью и сильной устойчивостью к пластической деформации в сочетании с покрытием MT-TiCN, а также с покрытиями Al2O3 и TiN, обладает высокой прочностью, подходит для черновой обработки стали, нержавеющей стали и чугуна при невысоких нагрузках.

## JT 4245

Основа пластины с высокой прочностью и сильной устойчивостью к пластической деформации в сочетании с покрытием MT-TiCN, а также с покрытиями Al2O3 и TiN, обладает высокой прочностью, подходит для черновой обработки стали, нержавеющей стали и чугуна при повышенных нагрузках и нестабильных условиях резания.


## JT 4330

Основа пластины с высокой твердостью позволяет работать на средних и высоких скоростях, подходит для легкой и тяжелой обработки низко легированной и нелегированной стали, также подходит для фрезерования в неблагоприятных условиях.

## JT 4340

Износостойкая и прочная основа пластины, используются для фрезерования стали, чугуна, закаленной стали на средней и низкой скоростях.

# Пластины с CVD покрытием



Поверхность золотого цвета с покрытием из нитрида титана (TiN) обладает низкими силами трения и высокой износостойкостью.

Специальная структура покрытия оксида алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), обладает высокой термостойкостью, устойчивостью к пластической деформации режущей кромки при высокой скорости резания без СОЖ.

Покрытие TiCN придает высокую износостойкость задней поверхности.

Использование технологии градиентного спекания позволяет увеличить ударопрочность, износостойкость пластины.

Твердый сплав со специальной кристаллической структурой улучшает термостойкость режущей кромки.

## JT 4615

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Материал подходит для обработки стали с высокими скоростями в условиях непрерывного резания.

Чистовая и получистовая обработка сталей

## JT 4635

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Материал подходит для получерновой и черновой обработки сталей и стального литья в условиях непрерывного и прерывистого резания при средних скоростях обработки.

Обработка сталей при высоких нагрузках и переменных условиях резания.

## JT 4625

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Материал является первым выбором для обработки материалов группы Р.

Получистовая и получерновая обработка сталей.

Возможно прерывистое резание с небольшими подачами и глубиной обработки.

## JT 4645

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Материал подходит для тяжелой черновой и черновой обработки сталей и стального литья при больших глубинах резания, с высокими подачами и низкими скоростями резания.


Тяжелая обработка сталей и стального литья.

**NEW**

# Пластины с CVD покрытием

## Первый выбор для высокоскоростной и эффективной обработки чугуна

- Толстое покрытие Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в сочетании с прочной ударопрочной основой пластины, придают пластине высокую термостойкость, ударопрочность, износостойкость в условиях высокой скорости обработки чугуна.
- Все пластины с черным покрытием демонстрируют более высокий уровень



### Отличный результат

- Данные покрытия и основа пластина эффективны для обработки чугуна на высоких скоростях резания и подачах. **Скорость резания может быть увеличена на 30% - 40%**
- Уменьшает стоимость, увеличивает срок службы инструмента почти на 40-50%
- Высокая стабильность обработки

Плотность мелкозернистого слоя поверхности

#### JT 3105

Сочетание покрытия и твердого основания пластины, обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к пластической деформации, подходит для получистовой и чистовой обработки высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, ковкого чугуна с высокой прочностью и ферростали.

#### JT 3115

Сочетание высокопрочной основы пластины с покрытием MTTi (CN), толстым покрытием Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, применяется для высокоскоростной обработки ковкого чугуна, кованого литья, железа.

#### JT 3125

Сочетание высокопрочной основы пластины с покрытием MT-Ti (CN), толстым слоем Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, подходит для черновой обработки ковкого чугуна.

#### JT 3205

Покрытие и жесткое основание, обеспечивают высокую термостойкость и устойчивость к пластической деформации, подходит для чистовой и получистовой обработки ковкого чугуна, кованого чугуна с высокой прочностью и ферростали.

#### JT 3215

Высокая износостойкость основы пластины в сочетании с покрытиями MTTi (CN), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiN, подходит для высокоскоростной обработки высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна.

#### JT 3225

Износостойкость и хорошая прочность основы пластины, в сочетании с MT-Ti (CN), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiN покрытием, подходит для черновой высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна.

#### JT 3605

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Материал подходит для чистовой обработки чугуна и серого чугуна.

Рекомендуется для непрерывной обработки ковкого и серого чугуна

#### JT 3615

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Является первым выбором для высокоскоростной чистовой и получистовой обработки чугуна.

Рекомендуется для непрерывной чистовой и получистовой обработки ковкого и серого чугуна.

#### JT 3625

Покрытие из высокопрочной и стойкой к пластической деформации основы MT TiCN и верхнего ультрамелкозернистого слоя Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> имеет хорошую ударную вязкость и сопротивление пластической деформации. Подходит для получерновой и черновой обработки ковкого и серого чугуна.

Рекомендуется для прерывистой обработки ковкого и серого чугуна.

**NEW**

# Пластины с PVD покрытием

*Облегчает обработку  
труднообрабатываемых материалов*

- Особый процесс нанесения покрытия приводит к образованию гладкой поверхности, низкому сопротивлению резания и легкому сходу стружки.
- Уникальноеnanoструктурное покрытие, более плотное прилипание покрытия, повышенная прочность и твердость.
- Хорошая термостойкость и химическая устойчивость режущих кромок обеспечивают более эффективную защиту.

Высокоэффективное покрытие TiAlN с nanoструктурой гарантирует высокую твердость и прочность пластины. Уникальная технология покрытия делает поверхность пластины более гладкой, а саму пластину износостойкой, термостойкой, а химически устойчивость обеспечивают эффективную защиту режущей кромки

## JT 1015

2-4 мкм TiAlN PVD покрытие, в сочетании с мелкозернистой основой с высокой ударной прочностью, подходит для получистовой и чистовой обработки всех материалов, а также для нержавеющей стали, жаропрочных и титановых сплавов.

## JT 1025

PVD покрытие 2-4 мкм TiAlN, в сочетании с мелкозернистой основой пластины с высокой ударной прочностью, предназначено для получистовой и чистовой обработки всех материалов, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов.

## JT 1035

PVD покрытие, в сочетании с высокопрочной основой пластины, подходит для обработки всех групп материалов, для черновой, получистовой обработки.

## JT 1120

Многослойное покрытие с ламинированной структурой, высокой твердостью и с отличной стойкостью к окислению обеспечивает стабильность обработки и длительный срок службы. Ультрамелкозернистая износостойкая основа позволяет хорошо работать при токарной обработке и фрезеровании сталей, чугуна, нержавеющих и жаропрочных сталей при стабильных условиях резания.

Применяется при стабильных условиях обработки сталей, чугуна, нержавеющих и жаропрочных сталей.

## JT 1125

Многослойное покрытие с ламинированной структурой, высокой твердостью и с отличной стойкостью к окислению обеспечивает стабильность обработки и длительный срок службы. Ультрамелкозернистая износостойкая основа и специально подобранный состав компонентов позволяет хорошо работать при токарной обработке и фрезеровании сталей, чугуна, нержавеющих и жаропрочных сталей при стабильных условиях резания.

Применяется при стабильных условиях обработки сталей, чугуна, нержавеющих и жаропрочных сталей для получения высокой производительности при получерновых операциях.

## JT 1105

Многослойное покрытие с ламинированной структурой, высокой твердостью и с отличной стойкостью к окислению обеспечивает стабильность обработки и длительный срок службы. Мелкозернистая износостойкая основа позволяет хорошо работать при токарной обработке и фрезеровании сталей, чугуна и нержавеющих сталей.

Позволяет хорошо работать при чистовой токарной обработке и фрезеровании сталей, чугуна и нержавеющих сталей.

## JT 1135

Многослойное покрытие с ламинированной структурой, высокой твердостью и с отличной стойкостью к окислению обеспечивает стабильность обработки и длительный срок службы совместно с высокопрочной основой обеспечивают стабильную обработку при черновых и получерновых операциях при нестабильных условиях резания.

Применяется при прерывистом резании и черновой обработке нержавеющих и жаропрочных сталей.

# Пластины с PVD покрытием

*Облегчает обработку  
труднообрабатываемых материалов*

**NEW**

## JT 1305

Использование двухслойной структуры покрытия увеличивает рабочие характеристики при резании твердых материалов. Адгезионность нижнего слоя увеличивает прочность режущей кромки, функциональный слой обладает высокой стойкостью к окислению и температуре, а также хорошим теплоотводом. Уникальная обработка после нанесения покрытия оптимизирует поверхность, улучшает удаление стружки и снижает сопротивление резанию. Высокоизносостойкая основа хорошо подходит для чистовых и получистовых операций при обработке нержавеющих сталей, чугуна и других материалов.

Применяется при стабильных условиях обработки труднообрабатываемых материалов и при наличии хорошего охлаждения позволяет получать высокие скорости резания.

## JT 1320

Использование двухслойной структуры покрытия увеличивает рабочие характеристики при резании твердых материалов. Адгезионность нижнего слоя увеличивает прочность режущей кромки, функциональный слой обладает высокой стойкостью к окислению и температуре, а также хорошим теплоотводом. Уникальная обработка после нанесения покрытия оптимизирует поверхность, улучшает удаление стружки и снижает сопротивление резанию. Совместно с мелкозернистой основой хорошо подходит для чистовых и получистовых операций при обработке нержавеющих сталей, чугуна и других материалов.

Применяется при стабильных условиях резания при обработке труднообрабатываемых материалов штампов и прессформ.

## JT 1325

Использование двухслойной структуры покрытия увеличивает рабочие характеристики при резании твердых материалов. Адгезионность нижнего слоя увеличивает прочность режущей кромки, функциональный слой обладает высокой стойкостью к окислению и температуре, а также хорошим теплоотводом. Уникальная обработка после нанесения покрытия оптимизирует поверхность, улучшает удаление стружки и снижает сопротивление резанию. Основа совмещает в себе хорошую твердость и вязкость, что позволяет использовать материал при тяжелых условиях резания труднообрабатываемых материалов.

Применяется при нестабильных условиях резания при обработке труднообрабатываемых материалов штампов и прессформ.

## JT 1225

PVD покрытие 2-4 мкм AlCrN + AlCrSiN, в сочетании с мелкозернистой основой пластины с высокой ударной прочностью, подходит для чистовой и получистовой обработки всех групп нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и высокопрочных сплавов, для фрезерования при легких и средних нагрузках.

**NEW**

## JT 1505

Титано-алюминиевое покрытие, нанесенное специальным способом, обладает высокой твердостью и износостойкостью, а также показывает отличную стойкость к окислению. Мелкозернистая основа обладает отличными характеристиками для сверления и фрезерования.

Применяется при стабильных условиях резания и небольших подачах.

## JT 1520

Титано-алюминиевое покрытие, нанесенное специальным способом, обладает высокой твердостью и износостойкостью, а также показывает отличную стойкость к окислению. Совместно с высокопрочной основой обладает превосходными характеристиками при сверлении и фрезеровании.

Применяется при фрезеровании и сверлении неглубоких отверстий.

## JT 1525

Титано-алюминиевое покрытие, нанесенное специальным способом, обладает высокой твердостью и износостойкостью, а также показывает отличную стойкость к окислению. Основа, сочетающая твердость и прочность, обладает превосходными характеристиками при сверлении и фрезеровании.

Подходит для получерновой обработки чугуна, стали и нержавеющей стали.

Применяется для непрерывной обработки со средними и большими подачами при сверлении и фрезеровании.

Первый выбор для получерновой обработки.


## JT 1535

Титано-алюминиевое покрытие, нанесенное специальным способом, обладает высокой твердостью и износостойкостью, а также показывает отличную стойкость к окислению. Пластина оснащена высокопрочной основой и обладает отличными характеристиками при сверлении и фрезеровании в тяжелых условиях.


Применяется в условиях нестабильного резания при высокой нагрузке на режущую кромку.

# Пластины без покрытия

Твердосплавные пластины без покрытия широко используется для обработки цветных металлов, жаропрочных сплавов и обработки других материалов.



JK101 - комбинация мелкозернистого карбида вольфрама WC и связующего кобальта Co.



JK201 комбинация среднезернистого карбида вольфрама WC и связующего кобальта Co.

## JP302

Подходит для чистовой и получистовой обработки стали, стального литья, высокоскоростного резания на средних и малых подачах, а также для профильного течения.

## JP402

Для тяжелой обработки стали, стального литья, следует использовать при низкоскоростной обработке на высоких подачах в тяжёлых условиях.

## JK001

Подходит для чистовой и получистовой обработки чугуна, цветных металлов, особенно алюминия, и обработки марганцевой стали, закаленной стали и других твердых материалов.

## JK101

Подходит для чистовой и получистовой обработки стали, стального литья, более целесообразно использовать на высоких скоростях резания на средней и малой подаче.

## JK201

Используется для получистовой обработки чугуна, термостойких сплавов, также используют для обработки пластмассы, резины, древесины и других неметаллических материалов. Особенno подходит для авиационной промышленности, в которой требуется острая кромка. Более целесообразно использовать среднюю скорость резания и более высокую подачу. Имеет хорошую стойкость к истиранию и прочность.

## ■ Рекомендуемые режимы резания

Материал заготовка	Тип обработки	Сплав	Рекомендованная скорость резания (м/мин)
P	Сталь	Получистовая	JP302
		Черновая	JP402 JK101
K	Чугун	Черновая	JK001
		От получистовой до черновой	JK201
N	Цветные металлы	От чистовой до получистовой	JK001
			120-1800

ISO		Пластины для токарной обработки						Пластины для нарезания резьбы		Пластины для отрезки и обработки канавок		
Код		Пластина с покрытием						Пластина без покрытия		Покрытие		
		CVD			PVD					PVD	CVD	
P	Сталь	01	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245
M	Нержавеющая сталь	10										
K	Чугун	20										
N	Цветные металлы и неметаллы	30										
S	Жаропрочные и титановые сплавы	40										
H	Высокопрочные материалы	01										
		10										
		20										
		30										
		01	JT1005	JT1015	JT1025	JT1035	JT105	JT1105	JT1205	JT1225	JT1235	JT125
		10	JT3105	JT3115	JT3125	JT3205	JT3215	JT3225				
		20										
		30										
		40										
		01	JK001	JK101	JK202	JT1020	JK001	JK101	JT1020	JT1020	JT1025	JT1025
		10										
		20										
		30										
		40										
		01	JT1015	JT1025	JK102	JT1020	JT1025	JK102	JT1020	JT1020	JT1025	JT1025
		10										
		20										
		30										
		40										
		01	JT1025									
		10										
		20										
		30										
		40										

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Классификация марок твердых сплавов для токарной обработки

ISO		Пластины для токарной обработки									
		Пластина с покрытием									
Код		CVD					PVD				
P	Сталь	01	10	20	30	40	01	10	20	30	40
M	Нержавеющая сталь	JT 4615	JT 4625	JT 4635	JT 4645		JT 1105	JT 1120	JT 1125	JT 1135	
K	Чугун	JT 3605	JT 3615	JT 3625			JT 1105	JT 1120	JT 1125	JT 1135	
N	Цветные металлы и неметаллы	01	10	20	30		JT 1105	JT 1120	JT 1125	JT 1135	
S	Жаропрочные и титановые сплавы	01	10	20	30		JT 1120	JT 1125	JT 1135		
H	Высокопрочные материалы	01	10	20	30		JT 1120	JT 1125	JT 1135		

NEW

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Система обозначения пластин  
для токарной обработки

Форма / Код			Форма исполнения пластины							
			Код	С/без отверстия	С/без	Форма пластины	Код	С/без отверстия	Стружколом	Форма пластины
A	85°	B	82°	C	80°		N	—	—	
D	55°	E	75°	H		>65°	R	—	Односторонний	
K	55°	L		M	86°		F	—	Двусторонний	
O		P		R		>65°	A	V	—	
S		T		T	75°		M	V	Односторонний	
V	35°	W	80°	Z	Прочее		T	V	Односторонний	
							Q	V	—	
							U	V	Двусторонний	

Форма пластины

Форма исполнения пластины

Задний угол пластины

Код	Задний угол	Код	Задний угол
A	3°	B	5°
C	7°	D	15°
E	20°	F	25°
G	30°	N	0°
P	11°	О	Прочее

Допуски

Допуск пластины класса М (определяется по форме и размеру)						
● Допуск высоты вершины режущей кромки (мм)						
A	±0.005	±0.025	±0.025	Диаметр вписанной окружности	Правильный треугольник	Квадрат
F	±0.005	±0.013	±0.025	6.35	±0.08	±0.08
C	±0.013	±0.025	±0.025	9.525	±0.08	±0.08
H	±0.013	±0.013	±0.025	12.7	±0.13	±0.13
E	±0.025	±0.025	±0.025	15.875	±0.15	±0.15
G	±0.025	±0.025	±0.13	19.05	±0.15	±0.15
J	±0.005	±0.05-±0.13	±0.025	25.4	---	±0.18
K	±0.013	±0.05-±0.13	±0.025			---
L	±0.025	±0.05-±0.13	±0.025			---
M	±0.08-±0.18	±0.05-±0.13	±0.13	12.7	±0.08	±0.08
N	±0.08-±0.18	±0.05-±0.13	±0.025	15.875	±0.10	±0.10
U	±0.13-±0.38	±0.08-±0.25	±0.13	19.05	±0.10	±0.10
				25.4	---	---
● Допуск вписанной окружности ØD1 (мм)						
				Диаметр вписанной окружности	Правильный треугольник	Квадрат
				6.35	±0.05	±0.05
				9.525	±0.05	±0.05
				12.7	±0.10	±0.10
				15.875	±0.10	±0.10
				19.05	±0.10	±0.10
				25.4	---	---

C

N

M

G

Система обозначения пластин  
для токарной обработки

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Диаметр вписанной окружности I.C (мм)	Форма пластины								Толщина определяется как высота от нижней части пластины до самой высокой части режущей кромки
	C	D	R	S	T	V	W	K	
3.97						06			
5.0				05					
5.56						09			
6.0				06					
6.35	06	07			11	11			
8.0				08					
9.525	09	11	09	09	16	16	06	16	
10.0				10					
12.0				12					
12.7	12	15	12	12	22	22	08		
15.875	16		15	15	27				
16.0		19	16						
19.05	19		19	19	33				
20.0			20						
25.0	25	25	25						
25.4			25	25					
31.75			31						
32			32						

Длина режущей кромки

Толщина пластины

**12 04 08 - BM (ISO)**

**4 3 2** (дюйм)

Вписанная окружность	
Код	Диаметр I.C (мм)
2	6.35
3	9.525
4	12.7
5	15.875
6	19.05
8	25.4

Толщина	
Код	Толщина
2	3.18
3	4.76
4	6.35
5	7.94
6	9.52

Радиус при вершине	
Код	Радиус при вершине
0	0.2
1	0.4
2	0.8
3	1.2
4	1.6
5	2.0
6	2.4

Код радиуса при вершине	Радиус при вершине
00	No radius
02	0.2
04	0.4
08	0.8
12	1.2
16	1.6
20	2.0
24	2.4
32	3.2
X	

Диаметр пластины      Круглая пластина


Тип стружколома		
GF	GM	GR
<b>HF</b>	<b>HM</b>	<b>HR</b>
<b>BF</b>	<b>BM</b>	<b>BR</b>
<b>GS</b>	<b>GR</b>	<b>KR</b>
<b>AC</b>		

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

CN□□

Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия									
			L	ØI.C	S	ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115
Черновая	GR	CNMG120404-GR	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4	★	☆	☆					★				○							
		CNMG120408-GR	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	★	☆	☆					★				○							
		CNMG120412-GR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	★	☆	☆					★				○							
	GR	CNMM120412-GR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						
		CNMM160612-GR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						
		CNMM160616-GR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						
		CNMM190612-GR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						
		CNMM190616-GR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						
		CNMM190624-GR	19.3	19.05	6.35	7.94	2.4	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						
		CNMM250924-GR	25.79	25.400	9.525	9.12	2.4	☆			☆	★			☆	★	☆	★		○						

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент



PCBNR/L  
Kr:75°



PCLNR/L  
Kr:95°



MCBNR/L  
Kr:75°




MCLNR/L  
Kr:95°



PCLNR/L  
Kr:95°

## CN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия														
			L	ØI.C	S	Ød	r	P					M			K																
								JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001
Черновая	KR	CNMG120404-KR	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																									
		CNMG120408-KR	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																									
		CNMG120412-KR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																									
		CNMG120416-KR	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6																									
		CNMG160612-KR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2																									
		CNMG160616-KR	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6																									
		CNMG190608-KR	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8																									
		CNMG190612-KR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2																									
		CNMG190616-KR	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6																									
Прямая канавка	Прямая канавка	CNMG120404	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4	○	☆○									★														
		CNMG120408	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	○	☆○									★														
		CNMG120412	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	○	☆○									★														
		CNMG160608	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8	○	☆○									★														
		CNMG160612	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2	○	☆○									★														
		CNMG160616	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6	☆○										★											○	★		
		CNMG190608	19.3	19.05	6.35	7.94	0.8	☆○										★										○	★			
		CNMG190612	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2	☆○										★										○	★			
		CNMG190616	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6	☆○										★										○	★			

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент



# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## CN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия																		
			L	ØI.C	S	ød	r	P	M	K	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201	
Без стружколовма		CNMA120404	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																											○	○	○	○	○
		CNMA120408	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																										○	○	○	○	○	
		CNMA120412	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																										○	○	○	○	○	
		CNMA120416	12.9	12.7	4.76	5.16	1.6																										○	○	○	○	○	
		CNMA160608	16.1	15.875	6.35	6.35	0.8																										○	○	○	○	○	
		CNMA160612	16.1	15.875	6.35	6.35	1.2																									○	○	○	○	○		
		CNMA160616	16.1	15.875	6.35	6.35	1.6																								○	○	○	○	○			
		CNMA160620	16.1	15.875	6.35	6.35	2.0																								○	○	○	○	○			
		CNMA160630	16.1	15.875	6.35	6.35	3.0																							○	○	○	○	○				
		CNMA190612	19.3	19.05	6.35	7.94	1.2																							○	○	○	○	○				
		CNMA190616	19.3	19.05	6.35	7.94	1.6																							○	○	○	○	○				
Получистовья		GM	CNMG090304-GM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4	○	☆	☆	★																○	○	○	○	○						
		CNMG090308-GM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8	○	☆	☆	★																○	○	○	○	○							
		CNMG120404-GM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4	○	☆	☆	★																○	○	○	○	○							
		CNMG120408-GM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	○	☆	☆	★																○	○	○	○	○							
		CNMG120412-GM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	○	☆	☆	★																○	○	○	○	○							
		GS	CNMG090304-GS	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4		☆	☆	★															○											
		CNMG090308-GS	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8		☆	☆	★															○												
		CNMG120404-GS	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4		☆	☆	★															○												
		CNMG120408-GS	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8		☆	☆	★															○												
		CNMG120412-GS	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2		☆	☆	★															○												
BS		CNMG120404-BS	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4													☆		★																
		CNMG120408-BS	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8													☆		★																

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## CN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия																		
			L	Ø I.C	S	Ø d	r	P			M			K			JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT4015	JT4025	JT4035	JT3006	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402
Получистовая	BM	CNMG090304-BM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4																															
		CNMG090308-BM	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8																															
		CNMG120404-BM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																															
		CNMG120408-BM	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																															
		CNMG120412-BM	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																															
Чистовая	GF	CNMG090304-GF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4	☆	○	★																												
		CNMG090308-GF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8	☆	○	★																												
		CNMG120404-GF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4	☆	○	★																												
		CNMG120408-GF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8	☆	○	★																												
		CNMG120412-GF	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2	☆	○	★																												
Получистовая	BF	CNMG090304-BF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.4																															
		CNMG090308-BF	9.7	9.525	3.18	3.81	0.8																															
		CNMG120404-BF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																															
		CNMG120408-BF	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																															
		CNMG120412-BF	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																															
Получистовая	MA	CNMG120404-MA	12.9	12.7	4.76	5.16	0.4																															
		CNMG120408-MA	12.9	12.7	4.76	5.16	0.8																															
		CNMG120412-MA	12.9	12.7	4.76	5.16	1.2																															

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент



# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## DN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия															
			L	ØI.C	S	ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	P	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	M	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101
Черновая	GR	DNMG150408-GR	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8	★	☆						★					○															
		DNMG150412-GR	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2	★	☆						★					○															
		DNMG150416-GR	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6	★	☆						★					○															
		DNMG150608-GR	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	★	☆						★					○															
		DNMG150612-GR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	★	☆						★					○															
		DNMG150616-GR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	★	☆						★					○															
	GR	DNMM150608-GR	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	☆		○	★	☆								○															
		DNMM150612-GR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	☆		○	★	☆								○															
		DNMM150616-GR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	☆		○	★	☆								○															
	KR	DNMG150608-KR	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8																												
		DNMG150612-KR	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2																												
Прямая канавка	Прямая канавка	DNMG150604	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4	○	☆	○	★																								
		DNMG150608	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	○	☆	○	★																								
		DNMG150612	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	○	☆	○	★																								
		DNMG150616	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	○	☆	○	★																								
		DNMG190608	19.3	15.875	6.35	7.94	0.8	○	☆	○	★																								
		DNMG190612	19.3	15.875	6.35	7.94	1.2	○	☆	○	★																								


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



DN<sub>□□</sub> Пластины с негативным углом

Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия																
			L	ØI.C	S	Ød	r	P				M				K																				
								JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201		
Без стружкоколома		DNMA110416	11.6	9.525	4.76	3.81	1.6																													
		DNMA110424	11.6	9.525	4.76	3.81	2.4																													
		DNMA150404	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4																													
		DNMA150408	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8																													
		DNMA150604	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4																													
		DNMA150608	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8																													
		DNMA150612	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2																													
		DNMA150616	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6																													
Получистовая		GM	DNMG110404-GM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4	○	☆	☆	★							☆																	
		DNMG110408-GM	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG110412-GM	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150404-GM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150408-GM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150412-GM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150416-GM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150604-GM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150608-GM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150612-GM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	○	☆	☆	★							☆																		
		DNMG150616-GM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6	○	☆	☆	★							☆																		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

DN□□

Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия										
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JP402	JK001	JK101
Получистовья	GS	DNMG110412-GS	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2		☆		☆	★						○												
		DNMG150404-GS	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4		☆		☆	★						○												
		DNMG150408-GS	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8		☆		☆	★						○												
		DNMG150412-GS	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2		☆		☆	★						○												
		DNMG150416-GS	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6		☆		☆	★						○												
		DNMG150604-GS	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4		☆		☆	★						○												
		DNMG150608-GS	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8		☆		☆	★						○												
		DNMG150612-GS	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2		☆		☆	★						○												
		DNMG150616-GS	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6		☆		☆	★						○												
Матричные	BM	DNMG110412-BM	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2											○	☆		★									
		DNMG150404-BM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆		★									
		DNMG150408-BM	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆		★									
		DNMG150412-BM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆		★									
		DNMG150416-BM	15.5	12.7	4.76	5.16	1.6											○	☆		★									
		DNMG150604-BM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4											○	☆		★									
		DNMG150608-BM	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8											○	☆		★									
		DNMG150612-BM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2											○	☆		★									
		DNMG150616-BM	15.5	12.7	6.35	5.16	1.6											○	☆		★									
Матричные	MA	DNMG110404-MA	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4											○	☆		★									
		DNMG110408-MA	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8											○	☆		★									
		DNMG150404-MA	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆		★									
		DNMG150408-MA	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆		★									
		DNMG150412-MA	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆		★									
		DNMG150604-MA	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4											○	☆		★									
		DNMG150608-MA	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8											○	☆		★									
		DNMG150612-MA	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2											○	☆		★									

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент



## DN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия								
								P				M				K												
			L	ØI.C	S	ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225
Чистовая	GF	DNMG110404-GF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4	☆	○		★								○									
		DNMG110408-GF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	○		★								○									
		DNMG110412-GF	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2	☆	○		★								○									
		DNMG150404-GF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4	☆	○		★								○									
		DNMG150408-GF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8	☆	○		★								○									
		DNMG150412-GF	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2	☆	○		★								○									
		DNMG150604-GF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4	☆	○		★								○									
		DNMG150608-GF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8	☆	○		★								○									
		DNMG150612-GF	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2	☆	○		★								○									
Финишная	BF	DNMG110404-BF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.4											○ ☆		★								
		DNMG110408-BF	11.6	9.525	4.76	3.81	0.8											○ ☆		★								
		DNMG110412-BF	11.6	9.525	4.76	3.81	1.2											○ ☆		★								
		DNMG150404-BF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.4											○ ☆		★								
		DNMG150408-BF	15.5	12.7	4.76	5.16	0.8											○ ☆		★								
		DNMG150412-BF	15.5	12.7	4.76	5.16	1.2											○ ☆		★								
		DNMG150604-BF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.4											○ ☆		★								
		DNMG150608-BF	15.5	12.7	6.35	5.16	0.8											○ ☆		★								
		DNMG150612-BF	15.5	12.7	6.35	5.16	1.2											○ ☆		★								

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

SN□□

Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия												
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001
Черновая	GR	SNMG120408-GR	12.7	12.7	4.76	5.15	0.8	★	☆						★					○												
		SNMG120412-GR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	★	☆						★					○												
		SNMG120416-GR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6	★	☆						★					○												
		SNMG150608-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8	★	☆						★					○												
		SNMG150612-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2	★	☆						★					○												
		SNMG150616-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6	★	☆						★					○												
		SNMG150624-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	2.4	★	☆						★					○												
		SNMG190612-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2	★	☆						★					○												
		SNMG190616-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6	★	☆						★					○												
		SNMG190624-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	2.4	★	☆						★					○												
Финишная	GR	SNMM120408-GR	12.7	12.7	4.76	5.15	0.8	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM120412-GR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM120416-GR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM150608-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM150612-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM150616-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM150624-GR	15.875	15.875	6.35	6.35	2.4	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM190608-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	0.8	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM190612-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM190616-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM190624-GR	19.05	19.05	6.35	7.94	2.4	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM250724-GR	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4	☆			☆	★		☆	★					○												
		SNMM250924-GR	25.4	25.4	9.52	9.12	2.4	☆			☆	★		☆	★					○												

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## SN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия	
			L	ØI.C	S	ød	r	P			M			K					
Чистовая	KR	SNMG120412-KR	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	
		SNMG150608-KR	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8												JT1025
		SNMG150612-KR	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2												JT1035
		SNMG190612-KR	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2												JT1215
Прямая канавка	Прямая канавка	SNMG090304	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4	○	☆	○				★					JT1225
		SNMG090308	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8	○	☆	○				★					JT1235
		SNMG120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4	○	☆	○				★					JT3105
		SNMG120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8	○	☆	○				★					JT3115
		SNMG120412	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	○	☆	○				★					JT3125
		SNMG120416	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6	○	☆	○				★					JT3215
		SNMG150608	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8	○	☆	○				★					JT3225
		SNMG150612	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2	○	☆	○				★					JP302
		SNMG190612	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2	○	☆	○				★					JP402
		SNMG190616	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6	☆	○					★					JK001
		SNMG250724	25.4	25.4	7.94	9.12	2.4	☆	○					★					JK101
		SNMG250924	25.4	25.4	9.52	9.12	2.4	☆	○					★					JK201

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент

PSBNR/L  
Kr:75°PSDNN  
Kr:45°PSKNR/L  
Kr:75°PSSNR/L  
Kr:45°MSBNR/L  
Kr:75°MSRNR/L  
Kr:75°MSKNR/L  
Kr:75°MSDNN  
Kr:45°PSKNR/L  
Kr:75°

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## SN□□ Пластины с негативным углом




Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия						
								P			M			K												
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115
Без стружколома		SNMA090304	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4	○	☆	☆	★															JP302
		SNMA090308	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8	○	☆	☆	★							○	★	☆	☆					JP402
		SNMA120404	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4	○	☆	☆	★							○	★	☆	☆					JK001
		SNMA120408	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8	○	☆	☆	★							○	★	☆	☆					JK101
		SNMA120416	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6	○	☆	☆	★							○	★	☆	☆					JK201
		SNMA150608	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8	○	☆	☆	★							○	★	☆	☆					○
		SNMA190612	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2	○	☆	☆	★							○	☆		★					○
		SNMA190616	19.05	19.05	6.35	7.94	1.6	○	☆	☆	★							○	☆		★					○
Получистовая		SNMG090304-GM	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG090308-GM	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG120404-GM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG120408-GM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG120412-GM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG120416-GM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG150608-GM	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG150612-GM	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG150616-GM	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6	○	☆	☆	★								○	○	○					
		SNMG190612-GM	19.05	19.05	6.35	7.94	1.2	○	☆	☆	★								○	○	○					
GS		SNMG120404-GS	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4		☆	☆	★							○								
		SNMG120408-GS	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8		☆	☆	★							○								
		SNMG120412-GS	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2		☆	☆	★							○								
		SNMG120416-GS	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6		☆	☆	★							○								
		SNMG150612-GS	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2		☆	☆	★							○								
		SNMG150616-GS	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6		☆	☆	★							○								

★ Первый выбор    ☆ Второй выбор    ○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## SN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																		
			L	ØI.C	S	ød	r	P	M	K																									
Получистовая		BM	SNMG120404-BM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3015	JT3025	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225					
			SNMG120408-BM	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆			★												
			SNMG120412-BM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆			★												
			SNMG120416-BM	12.7	12.7	4.76	5.16	1.6											○	☆			★												
			SNMG150612-BM	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2											○	☆			★												
			SNMG150616-BM	15.875	15.875	6.35	6.35	1.6											○	☆			★												
Чистовая		GF	SNMG120408-GF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8	☆	○		★							○																
			SNMG120412-GF	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2	☆	○		★							○																
		BF	SNMG090304-BF	9.525	9.525	3.18	3.81	0.4											○	☆			★												
			SNMG090308-BF	9.525	9.525	3.18	3.81	0.8											○	☆			★												
			SNMG090312-BF	9.525	9.525	3.18	3.81	1.2											○	☆			★												
			SNMG120404-BF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆			★												
			SNMG120408-BF	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆			★												
			SNMG120412-BF	12.7	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆			★												
			SNMG150608-BF	15.875	15.875	6.35	6.35	0.8											○	☆			★												
			SNMG150612-BF	15.875	15.875	6.35	6.35	1.2											○	☆			★												
Глубикстовая обработка	MA	SNMG120404-MA	12.7	12.7	4.76	5.16	0.4												○	☆			★												
	SNMG120408-MA	12.7	12.7	4.76	5.16	0.8													○	☆			★												

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент



# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## TN□□ Пластины с негативным углом




Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия											
			L	Ø I.C.	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402
Черновая		TNMG160408-GR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	★	☆																						
		TNMG160412-GR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	★	☆																						
		TNMG220408-GR	22	12.7	4.76	5.16	0.8	★	☆																						
		TNMG220412-GR	22	12.7	4.76	5.16	1.2	★	☆																						
		TNMG220416-GR	22	12.7	4.76	5.16	1.6	★	☆																						
		TNMG270608-GR	27.515	15.875	6.35	6.35	0.8	★	☆																						
		TNMG270612-GR	27.515	15.875	6.35	6.35	1.2	★	☆																						
		TNMG270616-GR	27.515	15.875	6.35	6.35	1.6	★	☆																						
		TNMM160408-GR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆			☆	★	☆	★																	
		TNMM160412-GR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆			☆	★	☆	★																	
		TNMM220408-GR	22	12.7	4.76	5.16	0.8	☆			☆	★	☆	★																	
		TNMM220412-GR	22	12.7	4.76	5.16	1.2	☆			☆	★	☆	★																	
		TNMM220416-GR	22	12.7	4.76	5.16	1.6	☆			☆	★	☆	★																	
		TNMM270612-GR	27.515	15.875	6.35	6.35	1.2	☆			☆	★	☆	★																	
		TNMM270616-GR	27.515	15.875	6.35	6.35	1.6	☆			☆	★	☆	★																	

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## TN □□ Пластины с негативным углом




Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия														
			L	ØI.C	S	ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215
Черновая	ZR	TNMG160408-ZR	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																					
		TNMG160412-ZR	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2																					
		TNMG220408-ZR	22	12.7	4.76	5.16	0.8																					
		TNMG220412-ZR	22	12.7	4.76	5.16	1.2																					
		TNMG220416-ZR	22	12.7	4.76	5.16	1.6																					
Без стружколома	Без стружколома	TNMA160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4																					○
		TNMA160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8																					○
		TNMA160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2																					○
		TNMA160416	16.5	9.525	4.76	3.81	1.6																					○
		TNMA220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4																					○
		TNMA220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8																					○
		TNMA270616	27.515	15.875	6.35	6.35	1.6											○		☆		★					○	
Прямая канавка	Прямая канавка	TNMG110308	11	6.35	3.18	2.26	0.8	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG160404	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG160408	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG160412	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG220404	22	12.7	4.76	5.16	0.4	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG220408	22	12.7	4.76	5.16	0.8	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG220412	22	12.7	4.76	5.16	1.2	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG220416	22	12.7	4.76	5.16	1.6	○ ☆									★										★ ○	
		TNMG270612	27.515	15.875	6.35	6.35	1.2	☆ ○									★										○ ★	
		TNMG270616	27.515	15.875	6.35	6.35	1.6	☆ ○									★										○ ★	
		TNMG330916	33	19.05	9.525	7.94	1.6	☆ ○									★										○ ★	
		TNMG330924	33	19.05	9.525	7.94	2.4	☆ ○									★										○ ★	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

TN□□

Пластины с негативным углом





Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия																	
			L	ØI.C	S	Ød	r	P			M			K																							
								JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JF302	JF402	JR001	JK101	JK201			
Получистовая	GM	TNMG110304-GM	11	6.35	3.18	2.26	0.4		☆		☆	★																									
		TNMG110308-GM	11	6.35	3.18	2.26	0.8		☆		☆	★					☆																				
		TNMG160404-GM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4		☆		☆	★					☆																				
		TNMG160408-GM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8		☆		☆	★					☆																				
		TNMG160412-GM	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2		☆		☆	★					☆																				
		TNMG220408-GM	22	12.7	4.76	5.16	0.8		☆		☆	★					☆																				
		TNMG220412-GM	22	12.7	4.76	5.16	1.2		☆		☆	★					☆																				
		TNMG220416-GM	22	12.7	4.76	5.16	1.6		☆		☆	★					☆																				
Финишная	GS	TNMG160404-GS	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	☆		☆	★							○																			
		TNMG160408-GS	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆		☆	★							○																			
		TNMG160412-GS	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆		☆	★							○																			
		TNMG220408-GS	22	12.7	4.76	5.16	0.8	☆		☆	★							○																			
		TNMG220412-GS	22	12.7	4.76	5.16	1.2	☆		☆	★							○																			
		TNMG220416-GS	22	12.7	4.76	5.16	1.6	☆		☆	★							○																			
Борка	BS	TNMG160404-BS	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4											☆		★																	
		TNMG160408-BS	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8											☆		★																	
Мелкошерстяная	BM	TNMG110304-BM	11	6.35	3.18	2.26	0.4											○	☆	★																	
		TNMG110308-BM	11	6.35	3.18	2.26	0.8											○	☆	★																	
		TNMG160404-BM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4											○	☆	★																	
		TNMG160408-BM	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8											○	☆	★																	
		TNMG160412-BM	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2											○	☆	★																	
		TNMG220408-BM	22	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆	★																	
		TNMG220412-BM	22	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆	★																	
		TNMG220416-BM	22	12.7	4.76	5.16	1.6											○	☆	★																	
Аддитивная	MA	TNMG160404-MA	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4											○	☆	★																	
		TNMG160408-MA	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8											○	☆	★																	
		TNMG160412-MA	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2											○	☆	★																	

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

Подходящий инструмент



## TN □□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия								
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1125	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215
Чистовая	GF	TNMG160404-GF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4	☆	○		★							○	○	○								
		TNMG160408-GF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	○		★							○	○	○								
		TNMG160412-GF	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆	○		★							○	○	○								
		TNMG220408-GF	22	12.7	4.76	5.16	0.8	☆	○		★							○	○	○								
		TNMG220412-GF	22	12.7	4.76	5.16	1.2	☆	○		★							○	○	○								
	BF	TNMG110304-BF	11	6.35	3.18	2.26	0.4											○	☆		★							
		TNMG110308-BF	11	6.35	3.18	2.26	0.8											○	☆		★							
		TNMG160404-BF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.4											○	☆		★							
		TNMG160408-BF	16.5	9.525	4.76	3.81	0.8											○	☆		★							
		TNMG160412-BF	16.5	9.525	4.76	3.81	1.2											○	☆		★							
		TNMG220404-BF	22	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆		★							
		TNMG220408-BF	22	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆		★							
		TNMG220412-BF	22	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆		★							

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

VN□□

Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия	
			L	ØI.C	S	ød	r	P	M	K								
Получистовая	Прямая канавка	VNMG160404	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	○	★		JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225
		VNMG160408	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	○	★							JT4235	JT4245	JT1015
Получистовая	GM	VNMG160408-GM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	☆	★					☆			○
		VNMG160412-GM	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2	☆	☆	★				☆				○ ○
	BM	VNMG160404-BM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4								○	☆		★
Чистовая	MA	VNMG160408-BM	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8								○	☆		★
		VNMG160404-MA	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4								○	☆		★
	GF	VNMG160404-GF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	☆	○	★					○			
Чистовая	BF	VNMG160408-GF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	○	★					○			
		VNMG160404-BF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4	☆	○	★					○	☆		★
	UF	VNMG160408-BF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	○	★					○	☆		★
		VNMG160412-BF	16.6	9.525	4.76	3.81	1.2	☆	○	★					○	☆		★
	UF	VNMG160404-UF	16.6	9.525	4.76	3.81	0.4								○	☆		★

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

Подходящий инструмент



## WN □□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия
			L	Ø I.C.	S	ød	r	P			M			K				
Черновая	GR	WNMG060408-GR	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆			☆	★		☆		☆		JT4015
		WNMG060412-GR	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆			☆	★		☆		☆		JT4025
		WNMG080408-GR	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	☆			☆	★		☆		☆		JT4035
		WNMG080412-GR	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	☆			☆	★		☆		☆		JT4115
		WNMG080416-GR	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6	☆			☆	★		☆		☆		JT4125
	KR	WNMG060412-KR	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2											JT4135
		WNMG080408-KR	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8											JT4215
		WNMG080412-KR	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2											JT4225
		WNMG080416-KR	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6											JT4235
Финишная	Без стружколома	WNMA06T308	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8							○	★	☆	○	JT4245
		WNMA060404	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4							○	★	☆		JT1015
		WNMA060408	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8							○	★	☆		JT1025
		WNMA060412	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2							○	★	☆		JT1035
		WNMA080404	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4							○	★	☆		JT1215
		WNMA080408	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8							○	★	☆		JT1225
		WNMA080412	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2							○	☆		★	JT3005
		WNMA080416	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6							○	☆		★	JT3025

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент



# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

WN□□ Пластины с негативным углом




Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия												
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
Прямая канавка		WNMG060408	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	☆	☆																						
		WNMG060412	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆	☆	☆																						
		WNMG080408	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	☆	☆	☆																						
		WNMG080412	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	☆	☆	☆																						
		WNMG080416	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6	☆	☆	☆																						
Получистовая		WNMG060408-GM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG060412-GM	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG080404-GM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG080408-GM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG080412-GM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG080416-GM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.6	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG080608-GM	8.7	12.7	6.35	5.16	0.8	☆		☆	★				★	☆										○	○					
		WNMG080404-BS	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4											☆		★												
		WNMG080408-BS	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8											☆		★												
		WNMG06T304-BM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4											○	☆	★												
		WNMG06T308-BM	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8											○	☆	★												
		WNMG06T312-BM	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2											○	☆	★												
		WNMG060404-BM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4											○	☆	★												
		WNMG060408-BM	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8											○	☆	★												
		WNMG080404-BM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆	★												
		WNMG080408-BM	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆	★												
		WNMG080412-BM	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2											○	☆	★												
		WNMG080404-MA	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆	★												
		WNMG080408-MA	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆	★												

★ Первый выбор      ☆ Второй выбор      ○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## WN □□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия											
			L	Ø I.C.	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	P	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	M	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	K	
Чистовая	GF	WNMG060404-GF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4	☆	○		★																				
		WNMG060408-GF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8	☆	○		★																				
		WNMG060412-GF	6.5	9.525	4.76	3.81	1.2	☆	○		★																				
		WNMG080404-GF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4	☆	○		★																				
		WNMG080408-GF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8	☆	○		★																				
		WNMG080412-GF	8.7	12.7	4.76	5.16	1.2	☆	○		★																				
Более жесткая обработка	BF	WNMG06T304-BF	6.5	9.525	3.97	3.81	0.4											○	☆		★										
		WNMG06T308-BF	6.5	9.525	3.97	3.81	0.8											○	☆		★										
		WNMG06T312-BF	6.5	9.525	3.97	3.81	1.2											○	☆		★										
		WNMG060404-BF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.4											○	☆		★										
		WNMG060408-BF	6.5	9.525	4.76	3.81	0.8											○	☆		★										
		WNMG080404-BF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.4											○	☆		★										
		WNMG080408-BF	8.7	12.7	4.76	5.16	0.8											○	☆		★										

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент



# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## RN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)				Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия											
			L	ØI.C	S	Ød	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402
	Без стружколома	RNMA120400	12.7	12.7	4.76	5.16	★	○		☆							○								★	☆				

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## KN□□ Пластины с негативным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)				Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия												
			L	I.W	S	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001
Профильное точение	KNUX160405L12	16.0	9.525	4.76	0.5		★	☆																							
		KNUX160405R12	16.0	9.525	4.76	0.5	★	☆																							
		KNUX160410L12	16.0	9.525	4.76	1	★	☆																							
		KNUX160410R12	16.0	9.525	4.76	1	★	☆																							
		KNUX160405L11	16.0	9.525	4.76	0.5	★	☆																							
		KNUX160405R11	16.0	9.525	4.76	0.5	★	☆																							

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## CC □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																	
			L	ØI.C	S	Ød	r	P			M			K																				
								JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
Черновая	HR	CCMT09T308-HR	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	★										○				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT09T312-HR	9.7	9.525	3.97	4.4	1.2	★										○				○	○	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT120408-HR	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8	★										○				○	○	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT120412-HR	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2	★										○				○	○	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Получистовая	HM	CCMT060204-HM	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT060208-HM	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT09T304-HM	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT09T308-HM	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT120404-HM	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT120408-HM	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
		CCMT120412-HM	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2	★	○	○	☆						○		★	★	☆		☆	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

CC□□

Пластины с позитивным углом




Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия												
								P				M				K																
			L	ØI.C	S	ød	r	JT4016	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001
Чистовая		CCGT060202-HF	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2	☆			★						○		★		☆											
		CCGT060204-HF	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4		☆		★						○		★		☆											
		CCGT060208-HF	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8	☆		★							○		★		☆											
		CCGT09T302-HF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2	☆	★								○		★		☆											
		CCGT09T304-HF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	☆	★								○		★		☆											
		CCGT09T308-HF	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	☆	★								○		★		☆											
		CCGT120404-HF	12.9	12.7	4.76		0.4	☆	★								○		★		☆											
		CCGT120408-HF	12.9	12.7	4.76	56	0.8	☆	★								○		★		☆											

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

Подходящий инструмент



## CC □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																
								P			M			K																			
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101
Обработка алюминия		CCGX060202-AC	6.4	6.35	2.38	2.8	0.2																						★	☆			
		CCGX060204-AC	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4																						★	☆			
		CCGX060208-AC	6.4	6.35	2.38	2.8	0.8																						★	☆			
		CCGX09T302-AC	9.7	9.525	3.97	4.4	0.2																						★	☆			
		CCGX09T304-AC	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4																						★	☆			
		CCGX09T308-AC	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8																						★	☆			
		CCGX120402-AC	12.9	12.7	4.76	5.56	0.2																						★	☆			
		CCGX120404-AC	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4																						★	☆			
		CCGX120408-AC	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8																						★	☆			
		CCGX120412-AC	12.9	12.7	4.76	5.56	1.2																						★	☆			
Без стружколома		CCGW060204	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	☆																				★				☆	
		CCGW09T304	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	0.4	☆																			★				☆	
		CCGW09T308	9.7	9.525	3.97	4.4	0.8	☆																				★				☆	
		CCGW120404	12.9	12.7	4.76	5.56	0.4	☆																				★				☆	
		CCGW120408	12.9	12.7	4.76	5.56	0.8	☆																				★				☆	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

DC□□

Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия								
			L	$\varnothing I.C$	S	$\varnothing d$	r	P			M			K											
								JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302
Черновая	HR	DCMT070208-HR	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	☆				○		○	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT070212-HR	7.8	6.35	2.38	2.8	1.2	☆				○		○	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT11T304-HR	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	☆				○		○	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT11T308-HR	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	☆				○		○	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT11T312-HR	11.6	9.525	3.97	4.4	1.2	☆				○		○	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Получистовая	HM	DCMT070204-HM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	★	○	☆		○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT070208-HM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	★	○	☆		○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT11T304-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○	☆		○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT11T308-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○	☆		○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCMT11T312-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	1.2	★	○	☆		○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
Чистовая	HF	DCGT070202-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2	☆	★			○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCGT070204-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	☆	★			○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCGT070208-HF	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	☆	★			○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCGX11T302-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2	☆	★			○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCGX11T304-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	☆	★			○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
		DCGX11T308-HF	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	☆	★			○		★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент



## DC □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием												Твердый сплав без покрытия																									
			L	ØI.C	S	Ød	r	P				M				K																													
								JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JF302	JF402	JK001	JK101	JK201											
Обработка алюминия	AC	DCGX070202-AC	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2																																						
		DCGX070204-AC	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4																																						
		DCGX11T302-AC	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2																																						
		DCGX11T304-AC	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4																																						
		DCGX11T308-AC	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8																																						
Обработка стальных материалов	Без стружколома	DCGW070204	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	☆																																					
		DCGW11T304	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	☆																																					
		DCGW11T308	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	☆																																					

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

SC□□

Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия
			L	Ø I.C	S	Ød	r	P	M	K							
Черновая	HR	SCMT09T308-HR	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JP302
		SCMT09T312-HR	9.525	9.525	3.97	4.4	1.2	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JP402
		SCMT120408-HR	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JK001
		SCMT120412-HR	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JK101
Получистовая	HM	SCMT09T304-HM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JT315
		SCMT09T308-HM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JT325
		SCMT120404-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JT335
		SCMT120408-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JT345
		SCMT120412-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2	★	○	○	★	○	○	○	○	○	JT355
Чистовая	HF	SCMT09T302-HF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2	★	★	○	★	○	○	○	○	○	JP325
		SCMT09T304-HF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	★	★	○	★	○	○	○	○	○	JP401
		SCMT09T308-HF	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	★	★	○	★	○	○	○	○	○	JK101

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент



## SC □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																
			L	Ø I.C	S	Ø d	r	P	M	K	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001
Обработка алюминия	AC	SCGX09T302-AC	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2																										
		SCGX09T304-AC	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4																										
		SCGX09T308-AC	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8																										
		SCGX120404-AC	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4																										
		SCGX120408-AC	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8																										
	Без стружколома	SCGW09T302	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2	★																									
		SCGW09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	★																									
		SCGW09T308	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	★																									
		SCGW120404	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4	★																									
		SCGW120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	★																									
		SCGW120412	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2	★																									

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент



# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## TC □□ Пластины с позитивным углом




Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия												
			L	ØI.C	S	ød	r	P	M	K	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115
Черновая	HR	TCMT090208-HR	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	★	☆								○				★	★	★	★	★	★	★	JP302	
		TCMT110208-HR	11.0	6.35	2.38	2.8	0.8	★	☆								○				★	★	☆	★	★	★	★	JP402	
		TCMT110212-HR	11.0	6.35	2.38	2.8	1.2	☆									○	○			★	★	☆	★	★	★	★	JK001	
		TCMT16T308-HR	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	☆									○	○			★	★	☆	★	★	★	★	JK101	
		TCMT16T312-HR	16.5	9.525	3.97	4.4	1.2	☆									○	○			★	★	☆	★	★	★	★	JK201	
Получистовая	HM	TCMT090204-HM	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JP302	
		TCMT090208-HM	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JP402	
		TCNT110204-HM	11.0	6.35	2.38	2.8	0.4	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JK001	
		TCMT110208-HM	11.0	6.35	2.38	2.8	0.8	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JK101	
		TCMT16T304-HM	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JK201	
		TCMT16T308-HM	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JK201	
		TCMT16T312-HM	16.5	9.525	3.97	4.4	1.2	★	○	☆							○	★			☆	☆	★	☆	★	☆	★	JK201	

★ Первый выбор      ☆ Второй выбор      ○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## TC □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия	
			L	ØI.C	S	Ød	r	P			M			K					
Чистовая	HF	TCMT06T104-HF	6.4	3.97	1.98	2.2	0.4	☆	JT4015	JT4025	JT4035	★	JT4115	JT4125	JT4135	JT4245	JT1015	★	JT1025
		TCMT06T108-HF	6.4	3.97	1.98	2.2	0.8	☆				★			☆		☆	★	JT1035
		TCMT090202-HF	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2	☆				★			★		☆	★	JT1215
		TCMT090204-HF	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	☆				★			★		☆	★	JT1225
		TCMT090208-HF	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	☆				★			★		☆	★	JT3005
		TCMT110202-HF	11.0	6.35	2.38	2.8	0.2	☆				★			☆		☆	★	JT3025
		TCMT110204-HF	11.0	6.35	2.38	2.8	0.4	☆				○			★		☆	★	JT3105
		TCMT110208-HF	11.0	6.35	2.38	2.8	0.8	☆				○			★		☆	★	JT3115
		TCMT16T302-HF	16.5	9.525	3.97	4.4	0.2	☆				○			★		☆	★	JT3125
		TCMT16T304-HF	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	☆				○			★		☆	★	JT3225
		TCMT16T308-HF	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	☆				○			★			★	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

TC □□

Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																							
			L	Ø I.C.	S	ød	r	P	M	K	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201			
Обработка алюминия	AC	TCGX090202-AC	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2																																	
		TCGX090204-AC	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4																																	
		TCGX110202-AC	11.0	6.35	2.38	2.8	0.2																																	
		TCGX110204-AC	11.0	6.35	2.38	2.8	0.4																																	
		TCGX110208-AC	11.0	6.35	2.38	2.8	0.8																																	
		TCGX16T302-AC	16.5	9.525	3.97	4.4	0.2																																	
		TCGX16T304-AC	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4																																	
		TCGX16T308-AC	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8																																	
Без стружколома	Без стружколома	TCGW110204	11.0	6.35	2.38	2.8	0.4	★																																
		TCGW16T304	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	★																																
		TCGW16T308	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	★																																
		TCGW16T312	16.5	9.525	3.97	4.4	1.2	★																																

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент



## VC □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия																
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
Получистовье	HM	VCMT110304-HM	11	6.35	3.18	2.8	0.4		★	○									★	☆														
Обработка алюминия	AC	VCGX110202-AC	11	6.35	2.38	2.8	0.2																						★	☆				
		VCGX110204-AC	11	6.35	2.38	2.8	0.4																						★	☆				
		VCGX110301-AC	11	6.35	3.18	2.8	0.1																						★	☆				
		VCGX110302-AC	11	6.35	3.18	2.8	0.2																						★	☆				
		VCGX110304-AC	11	6.35	3.18	2.8	0.4																						★	☆				
		VCGX110308-AC	11	6.35	3.18	2.8	0.8																						★	☆				
		VCGX160402-AC	16.6	9.525	4.76	4.4	0.2																						★	☆				
		VCGX160404-AC	16.6	9.525	4.76	4.4	0.4																						★	☆				
		VCGX160408-AC	16.6	9.525	4.76	4.4	0.8																						★	☆				
		VCGX160412-AC	16.6	9.525	4.76	4.4	1.2																						★	☆				
		VCGX220530-AC	22	12.7	5.56	5.5	3.0																						★	☆				
	Без стружколовма	VCGW110304	11	6.35	3.18	2.8	0.4	☆																							★	☆		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать


## Подходящий инструмент

SVQCR/L  
Kr:107°30'SVUCR/L  
Kr:93°SVVCN  
Kr:72°30'SVJCR/L  
Kr:93°

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

## VB □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																
			L	Ø I.C	S	Ø d	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	P	JT4125	JT4135	M	JT4225	JT4235	JT4245	K	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP502	JP402
Получистовая	HM	VBMT160404-HM	16.5	9.525	4.76	4.4	0.4	★	○		☆										★	★	★	☆	☆	☆	☆						
		VBMT160408-HM	16.5	9.525	4.76	4.4	0.8	★	○		☆					○					★	★	★	☆	☆	☆	☆						
		VBMT160412-HM	16.5	9.525	4.76	4.4	1.2	★	○	☆					○					★		☆		☆	☆	☆							
	Без стружколома	VBGW160404	16.6	9.525	4.76	4.4	0.4	☆																				★					☆
		VBGW160408	16.6	9.525	4.76	4.4	0.8	☆																				★					☆
	MA	VBMT160404-MA	16.6	9.525	4.76	4.4	0.4									○	○			○		○		○			★	○					☆

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### Подходящий инструмент



## CP □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия																	
								P			M			K																				
			L	ØI.C	S	ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT3005	JT3025	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
Получистовая	HM	CPMT060204-HM	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	★	○	○	☆	○	○	○	○	○	○	★	★	○	○	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
		CPMT09T304-HM	9.7	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○	○	☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Без стружколома	CPGW060204	6.4	6.35	2.38	2.8	0.4	☆																										☆

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

DP □□

Пластины с позитивным углом



Полуистория	Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия										
									P			M			K													
				L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125
Полуистория	HM		DPMT070204-HM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	★	○	○	JT4025	☆	☆	☆	○	○	○	○	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	JP302	
			DPMT070208-HM	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	★	○	○	JT4035	☆	☆	☆	○	○	○	○	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	JP402	
			DPMT11T304-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○	○	JT4115	☆	☆	☆	○	○	○	○	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	JK001	
			DPMT11T308-HM	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○	○	JT4125	☆	☆	☆	○	○	○	○	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	JK101	
Без стружколома	Без стружколома		DPGW11T304	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	☆			JT4135				○					★					☆	☆	☆
			DPGW11T308	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	☆			JT4215				○					★					★		

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Подходящий инструмент



## SP □□ Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия																		
								P					M					K																		
			L	ØI.C	S	Ød	r	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3025	JT3105	JT3115	JT3125	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201		
Получистовная	HM	SPMT09T304-HM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	★	○			☆						★																		
		SPMT09T308-HM	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	★	○			☆						○		★		☆														
		SPMT120404-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.4	★	○			☆						○		★		☆														
		SPMT120408-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	★	○			☆						○		★		☆														
		SPMT120412-HM	12.7	12.7	4.76	5.56	1.2	★	○		☆						○		★		☆															
	Без стружколова	SPGW09T304	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4	☆																								★		☆		
		SPGW09T308	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8	☆																									★		☆	
		SPGW120408	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	☆																										★		☆

★ Первый выбор

☆ Второй выбор


○ Можно заказать

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для токарной обработки

TP □□

Пластины с позитивным углом



Вид обработки	Форма пластины	Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия
			L	Ø I.C.	S	Ø d	r	P			M			K			
Получистовая		TPMT090208-HM	9.6	5.56	2.38	2.5	0.8	★	○	☆	★	○	☆	★	○	☆	JP302
		TPMT110202-HM	11.0	6.35	2.38	2.8	0.2	★	○	☆	★	○	○	★	○	☆	JP402
		TPMT110204-HM	11.0	6.35	2.38	2.8	0.4	★	○	☆	○	○	○	★	○	☆	JK001
		TPMT110208-HM	11.0	6.35	2.38	2.8	0.8	★	○	☆	○	○	○	★	○	☆	JK101
Без стружколома		TPGW090204	9.6	6.35	2.38	2.5	0.4	☆									☆
		TPGW090208	9.6	6.35	2.38	2.5	0.8	☆									☆
		TPGW110304	11.0	6.350	3.18	2.8	0.4	☆									☆
		TPGW110308	11.0	6.350	3.18	2.8	0.8	☆									☆
		TPGW160308	16.5	9.525	3.18	2.8	0.8	☆									☆
		TPGW16T302	16.5	9.525	3.97	2.8	0.2	☆									☆
		TPGW220408	22.0	12.70	4.76	5.5	0.8	☆									☆

★ Первый выбор


☆ Второй выбор


○ Можно заказать

Тип обработки	Применение пластин	Соответствующая пластина	Описание и параметры
Наружная	Пластины для отрезки	QCMB-MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режущая кромка с 3D стружколомом, с низкими силами резания, хорошим отводом стружки</li> </ul>
	Пластины для обработки канавок и токарной обработки	QDMA□□N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Односторонняя пластина, подходит для тяжелых условий обработки</li> </ul>
	Пластины для обработки канавок и токарной обработки	Две режущих кромки QCMB-MT QCMB-GM  Профильная пластина QFMB-GM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На одну державку может быть установлена канавочная, профильная и отрезная пластины.</li> <li>• Канавочная пластина может нарезать канавки и используется как токарная пластина</li> </ul>
Внутренняя	Пластины для обработки канавок и токарной обработки	Токарные и канавочные QCMB-MT QCMB-GM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсальная пластина для точения, профильного точения и нарезания канавок</li> <li>• Максимальная глубина канавки 13 мм.</li> <li>• Минимальный диаметр отверстия составляет 27 мм.</li> </ul>

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Система обозначения пластин  
для обработки канавок






Обозначение	Размеры (мм)				Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия															
					P			M			K																		
	L	W	r	d	JT4015	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4215	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3015	JT3025	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
QDMA030003N	11.0	3.12	0.30	4.40	○	☆		★								★									○		○		
QDMA040003N	11.0	4.12	0.30	4.95	○	☆		★								★									○		○		
QDMA050003N	11.0	5.1	0.30	5.00	○	☆		★								★									○		○		
QDMA064003N	11.0	6.40	0.30	5.28	○	☆		★								★									○		○		
QDMA100005N	16.2	9.85	0.50	8.35	○	☆		★								★									○		○		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать



Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия													
						P			M			K																
	L	W	r	h	H	JT4240	JT4025	JT4035	JT4115	JT4125	JT4135	JT4225	JT4235	JT4245	JT1015	JT1025	JT1035	JT1215	JT1225	JT3005	JT3015	JT3025	JT3215	JT3225	JP302	JP402	JK001	JK101
QCMB020002N-GM	16.0	2.00	0.20	3.50	3.98	○				★						★												
QCMB030004N-GM	21.0	3.00	0.40	4.80	5.63	○			★	★						★												
QCMB040004N-GM	21.0	4.00	0.40	4.80	5.88	○			★							★												
QCMB050008N-GM	26.05	5.03	0.80	5.85	7.05	○			★							★												

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для отрезки  
и обработки канавок

## ■ Профильная токарная обработка




Обозначение	Размеры (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия													
	L	W	r	h	H	P			M				K																
QFMB030000NK-GM	20.05	3.12	-	4.16	4.84	JT4015	JT4115	JT4025	JT4125	JT4035	JT4135	JT1015	JT1025	JT1035	JT1045	JT4330	JT4340	JT4350	JT3105	JT3205	JT3115	JT3215	JT3125	JT3225	JF302	JF402	JK002	JK102	JK202
QFMB040000NK-GM	20.10	4.14	-	4.90	5.75							★	★	★	★						★	★			★				
QFMB050000NK-GM	25.15	5.05	-	5.95	6.75	○			☆	★			★	☆						★	☆			☆					
QFMB060000NK-GM	30.20	6.15	-	5.66	6.95				★			★	☆							★	☆			☆					

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## ■ Отрезная плата



Двусторонняя  
пластина

Обозначение	Размеры (мм)			Сплав								Твердый сплав без покрытия
				Твердый сплав с покрытием CVD			Твердый сплав с покрытием PVD					
	S <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	R <sup>±0.1</sup>	Максимальная глубина обработки L <sub>amax</sub>	JT4340	JT4025	JT4125	JT1025	JT1225	JT3115	JK101		
Двусторонняя пластина	QCMB0250003N-MT	2.5	0.3	17	○	•	★	★	•	★	○	
	QCMB030003N-MT	3.0	0.3	17	○	•	★	★	•	★	○	
	QCMB040004N-MT	4.0	0.4	22	○	•	★	★	•	★	○	
	QCMB050004N-MT	5.0	0.4	22	○	•	★	★	•	★	○	
	QCMB060008N-MT	6.0	0.8	22	○	•	★	★	•	★	○	


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Контроль высоты режущего инструмента и оси детали.

- Независимо от того, какой инструмент вы выберете, необходимо установить пластину и осевую линию изделия на 90 градусов, чтобы получить идеальную поверхность обработки, и уменьшить вибрацию.
- Режущая кромка и ось центров заготовки должны быть расположены с допуском не более 0,1 мм, особенно при токарной обработке прутков маленького диаметра, что может увеличить срок службы инструмента, сократить силы резания.









## Отрезка

- Снижение подачи на 30% при сближении резца к середине заготовки продлевает ресурс стойкости пластины.
- Следует выбирать резец с наименьшим вылетом для предотвращения вибрации и отклонения инструмента.

## Наружная и профильная токарная обработка, а также нарезание канавок.

- Последовательность обработки 0,5 мм: радиальная подача на необходимую глубину резания (макс.  $0,75 * \text{ширина кромки режущей пластины}$ ), радиальный отвод стружки на 0,1мм, продольная обточка до следующего упора, диагональный отвод наружу на 0,5 мм от начальной точки, радиальная подача на необходимую глубину подачи и т.д.
- При точении основания канавки или снятия фаски обеспечьте жесткость инструмента, что предотвратит выкрашивание режущей кромки.



## Торцевая и токарная обработка

- Черновая обработка**  
Токарная обработка ведется от большего диаметра к оси. При отводе резца рекомендуется слегка поменять его угол (см. рис.1)
- Обработка канавки**  
Глубина резания при осевой подаче меньше чем  $0,75 * S$  (ширина кромки). Если ширина канавки больше чем глубина, следуйте приведенным на рисунке технологическим операциям. Если глубина канавки больше чем ширина, следует проточить канавку (2) отдельными операциями на необходимый диаметр (см рис.2).
- Чистовая обработка**  
Для чистовой обработки следует первоначально обработать наружный диаметр и основание. Затем следует обработать внутренний диаметр до необходимого размера, как показано на рис.3.
- Внутренняя обработка**  
Порядок обработки согласно рисунку. При обработке глухих отверстий для лучшего отвода стружки следует работать изнутри наружу.

## Рекомендуемые режимы резания

Размеры (мм)		Рекомендуемая подача резания (мм / об)			
Width (mm)		Cutting-off	Grooving	Turning	Profiling
2.5		0.05—0.15	0.05—0.15	0.05—0.15	0.05—0.15
3		0.05—0.15	0.05—0.15	0.07—0.15	0.1—0.2
4		0.05—0.2	0.05—0.2	0.07—0.25	0.1—0.2
5		0.07—0.2	0.07—0.22	0.1—0.25	0.15—0.3
6		0.1—0.3	0.07—0.25	0.1—0.3	0.15—0.3

## ■ Диапазон скоростей резания (м/мин)


	Заготовка	Твердость	JT1025	JT1225	JT4025	JT4225	JT3215	JT3225	JT1035	JK001	JK101
P	Углеродистая сталь	125≤ HB≤ 170	120-260	150-280	140-280	150-280				130-280	110-260
	Низколегированная сталь	180≤ HB≤ 275	80-175	110-200	100-240	110-200				90-200	70-175
	Высоколегированная сталь	180≤ HB≤ 325	80-160	110-190	100-220	110-190				90-190	70-160
	Стальное литье	180≤ HB≤ 250	75-140	100-170	80-160	100-170				80-170	60-140
M	Ферритная сталь, Мартенситная сталь	200≤ HB≤ 300	70-170	100-200		100-200				80-200	60-170
	Аустенитная сталь	180≤ HB≤ 300	80-200	110-220		110-220				90-220	70-200
K	Ковкий чугун	130≤ HB≤ 230	100-200	130-220				90-160			
	Серый чугун	180≤ HB≤ 220	90-170	120-200				80-140			
	Чугун с шаровидным графитом	160≤ HB≤ 250	80-150	110-180				60-140			
N	Алюминиевый сплав	--					200-400				
S	Жаропрочные стали и сплавы	≤ 400					20-50		30-60		

Режимы резания при использовании СОЖ.

Рекомендация: При обработке внутренних и торцевых канавок рекомендовано снижение скорости резания на 30% - 40%.

## JT1020



Сплав с покрытием TiN методом PVD, в сочетании с высокой прочностью и износостойкостью подходит для обработки углеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна и др.



- Покрытие TiN (желто-золотистого цвета) позволяет уменьшить трение и снизить износ.
- Внутренний слой – нанопокрытие TiAlN обладает высокой износостойкостью.

## JT1220

Сплав с нанопокрытием TiAlN в сочетании с мелкозернистым твёрдым основанием подходит для обработки всех видов материалов, для чистовой и получистовой обработки, а также для черновой обработки жаропрочных сплавов.



Высокоэффективное покрытие TiAlN сnanoструктурой гарантирует высокую твердость и прочность пластины. Уникальная технология покрытия делает поверхность пластины более гладкой, а саму пластину износостойкой, термостойкой, а химическая устойчивость обеспечивает эффективную защиту режущей кромки.



## Размер пластины

- 11 ► Диаметр вписанной окружности C=6.35 mm
- 16 ► Диаметр вписанной окружности C=9.525 mm
- 22 ► Диаметр вписанной окружности C=12.7 mm
- 27 ► Диаметр вписанной окружности C=15.875 mm

## Размер пластины

- E ► Наружная пластина для нарезания резьбы
- N ► Внутренняя пластина для нарезания резьбы

## Направление резания

- R ► Правое
- L ► Левое

**16****E****R****1.5****ISO**

## Шаг

Полный профиль (шаг резьбы)

	mm	TPI
Неполнопрофильная V (шаг резьбы)	0.35-9.0	72-2
<b>А</b> mm TPI		
<b>A</b>	0.5-1.5	48-16
<b>AG</b>	0.5-3.0	48-8
<b>G</b>	1.75-3.0	14-8
<b>N</b>	3.5-5.0	7-5
<b>Q</b>	5.5-6.0	41/2-4

## Тип резьбы

60°	Неполный профиль 60°
55°	Неполный профиль 55°
ISO	Метрическая резьба ISO
UN	Американская резьба UN
W	Резьба Витворта
BSPT	Британский стандарт трубной резьбы 55° BSPT
NPT	Американский стандарт трубной резьбы 60° NPT
NPTF	Американский стандарт самоуплотняющейся трубной резьбы 60° NPTF
ACME	Американская трубная резьба 29° ACME
TR	Трапецидальная резьба по DIN 103
RD	Круглая резьба по DIN 405

## Неполный профиль 60°



Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	Шаг (мм)	ТPI (ниток на дюйм)	Размеры (мм)			
					d	L	X	f
Наружная	11ER-A60	11EL-A60	0.5-1.5	48-16	6.35	11	0.8	0.9
	16ER-G60	16EL-G60	1.75-3.0	14-8	9.525	16	1.2	1.7
	16ER-AG60	16EL-AG60	0.5-3.0	48-8	9.525	16	1.2	1.7
	22ER-N60	22EL-N60	3.5-5.0	7-5	12.7	22	1.7	2.5
	27ER-Q60	27EL-Q60	5.5-6.0	4.5-4	15.875	27	2.1	3.1



Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	Шаг (мм)	ТPI (ниток на дюйм)	Размеры (мм)			
					d	L	X	f
Внутренняя	11NR-A60	11NL-A60	0.5-1.5	48-16	6.35	11	0.8	0.9
	16NR-G60	16NL-G60	1.75-3.0	14-8	9.525	16	1.2	1.7
	16NR-AG60	16NL-AG60	0.5-3.0	48-8	9.525	16	1.2	1.7
	22NR-N60	22NL-N60	3.5-5.0	7-5	12.7	22	1.7	2.5
	27NR-Q60	27NL-Q60	5.5-6.0	4.5-4	15.875	27	1.8	2.7

### Неполный профиль 55°




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	Шаг (мм)	ТPI (ниток на дюйм)	Размеры (мм)			
					d	L	X	f
Наружная	11ER-A55	11EL-A55	0.5-1.5	48-16	6.35	11	0.8	0.9
	16ER-G55	16EL-G55	1.75-3.0	14-8	9.525	16	1.2	1.7
	16ER-AG55	16EL-AG55	0.5-3.0	48-8	9.525	16	1.2	1.7
	22ER-N55	22EL-N55	3.5-5.0	7-5	12.7	22	1.7	2.5
	27ER-Q55	27EL-Q55	5.5-6.0	4.5-4	15.875	27	2.0	2.9




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	Шаг (мм)	ТPI (ниток на дюйм)	Размеры (мм)			
					d	L	X	f
Внутренняя	11NR-A55	11NL-A55	0.5-1.5	48-16	6.35	11	0.8	0.9
	16NR-G55	16NL-G55	1.75-3.0	14-8	9.525	16	1.2	1.7
	16NR-AG55	16NL-AG55	0.5-3.0	48-8	9.525	16	1.2	1.7
	22NR-N55	22NL-N55	3.5-5.0	7-5	12.7	22	1.7	2.5
	27NR-Q55	27NL-Q55	5.5-6.0	4.5-4	15.875	27	2.0	2.9

## Метрическая резьба ISO


ISO 965-1980 DIN 13  
GB/T 197-2003 Поле допуска: 6g/6H



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-0.5ISO	11EL-0.5ISO	0.5	6.35	11	0.6	0.4
	11ER-0.75ISO	11EL-0.75ISO	0.75	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-1.0ISO	11EL-1.0ISO	1.0	6.35	11	0.7	0.6
	11ER-1.25ISO	11EL-1.25ISO	1.25	6.35	11	0.8	0.9
	11ER-1.5ISO	11EL-1.5ISO	1.5	6.35	11	0.8	1.0
	11ER-1.75ISO	11EL-1.75ISO	1.75	6.35	11	0.8	1.1
	16ER-0.5ISO	16EL-0.5ISO	0.5	9.525	16	0.6	0.4
	16ER-0.75ISO	16EL-0.75ISO	0.75	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-1.0ISO	16EL-1.0ISO	1.0	9.525	16	0.7	0.7
	16ER-1.25ISO	16EL-1.25ISO	1.25	9.525	16	0.8	0.9
	16ER-1.5ISO	16EL-1.5ISO	1.5	9.525	16	0.8	1.0
	16ER-1.75ISO	16EL-1.75ISO	1.75	9.525	16	0.9	1.2
	16ER-2.0ISO	16EL-2.0ISO	2.0	9.525	16	1.0	1.3
	16ER-2.5ISO	16EL-2.5ISO	2.5	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-3.0ISO	16EL-3.0ISO	3.0	9.525	16	1.2	1.6
	22ER-3.5ISO	22EL-3.5ISO	3.5	12.7	22	1.6	2.3
	22ER-4.0ISO	22EL-4.0ISO	4.0	12.7	22	1.6	2.3
	22ER-4.5ISO	22EL-4.5ISO	4.5	12.7	22	1.7	2.4
	22ER-5.0ISO	22EL-5.0ISO	5.0	12.7	22	1.7	2.5
	27ER-5.5ISO	27EL-5.5ISO	5.5	15.875	27	1.9	2.7
	27ER-6.0ISO	27EL-6.0ISO	6.0	15.875	27	2.0	2.9

## Метрическая резьба ISO


ISO 965-1980 DIN 13  
GB/T 197-2003 Поле допуска: 6g/6H



R тип правая






L тип левая



Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-0.5ISO	11NL-0.5ISO	0.5	6.35	11	0.6	0.4
	11NR-0.75ISO	11NL-0.75ISO	0.75	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-1.0ISO	11NL-1.0ISO	1.0	6.35	11	0.6	0.7
	11NR-1.25ISO	11NL-1.25ISO	1.25	6.35	11	0.8	0.9
	11NR-1.5ISO	11NL-1.5ISO	1.5	6.35	11	0.8	1.0
	11NR-1.75ISO	11NL-1.75ISO	1.75	6.35	11	0.9	1.1
	11NR-2.0ISO	11NL-2.0ISO	2.0	6.35	11	0.9	1.1
	11NR-2.5ISO	11NL-2.5ISO	2.5	6.35	11	0.8	1.1
	16NR-0.5ISO	16NL-0.5ISO	0.5	9.525	16	0.6	0.4
	16NR-0.75ISO	16NL-0.75ISO	0.75	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-1.0ISO	16NL-1.0ISO	1.0	9.525	16	0.6	0.7
	16NR-1.25ISO	16NL-1.25ISO	1.25	9.525	16	0.8	0.9
	16NR-1.5ISO	16NL-1.5ISO	1.5	9.525	16	0.8	1.0
	16NR-1.75ISO	16NL-1.75ISO	1.75	9.525	16	0.9	1.2
	16NR-2.0ISO	16NL-2.0ISO	2.0	9.525	16	1.0	1.3
	16NR-2.5ISO	16NL-2.5ISO	2.5	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-3.0ISO	16NL-3.0ISO	3.0	9.525	16	1.1	1.5
	22NR-3.5ISO	22NL-3.5ISO	3.5	12.7	22	1.6	2.3
	22NR-4.0ISO	22NL-4.0ISO	4.0	12.7	22	1.6	2.3
	22NR-4.5ISO	22NL-4.5ISO	4.5	12.7	22	1.6	2.4
	22NR-5.0ISO	22NL-5.0ISO	5.0	12.7	22	1.6	2.3
	27NR-5.5ISO	27NL-5.5ISO	5.5	15.875	27	1.6	2.3
	27NR-6.0ISO	27NL-6.0ISO	6.0	15.875	27	1.8	2.5

## Американская резьба UN


ASME B1.1-1989  
Поле допуска: 2A/2B




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-48UN	11EL-48UN	48	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-36UN	11EL-36UN	36	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-32UN	11EL-32UN	32	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-28UN	11EL-28UN	28	6.35	11	0.6	0.7
	11ER-27UN	11EL-27UN	27	6.35	11	0.7	0.8
	11ER-24UN	11EL-24UN	24	6.35	11	0.7	0.8
	11ER-20UN	11EL-20UN	20	6.35	11	0.8	0.9
	11ER-18UN	11EL-18UN	18	6.35	11	0.8	1.0
	11ER-16UN	11EL-16UN	16	6.35	11	0.9	1.1
	11ER-14UN	11EL-14UN	14	6.35	11	0.9	1.1
	16ER-48UN	16EL-48UN	48	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-36UN	16EL-36UN	36	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-32UN	16EL-32UN	32	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-28UN	16EL-28UN	28	9.525	16	0.6	0.7
	16ER-27UN	16EL-27UN	27	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-24UN	16EL-24UN	24	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-20UN	16EL-20UN	20	9.525	16	0.8	0.9
	16ER-18UN	16EL-18UN	18	9.525	16	0.8	1.0
	16ER-16UN	16EL-16UN	16	9.525	16	0.9	1.1
	16ER-14UN	16EL-14UN	14	9.525	16	1.0	1.2
	16ER-13UN	16EL-13UN	13	9.525	16	1.0	1.3
	16ER-12UN	16EL-12UN	12	9.525	16	1.1	1.4
	16ER-11.5UN	16EL-11.5UN	11.5	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-11UN	16EL-11UN	11	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-10UN	16EL-10UN	10	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-9UN	16EL-9UN	9	9.525	16	1.2	1.7
	16ER-8UN	16EL-8UN	8	9.525	16	1.2	1.6
	22ER-7UN	22EL-7UN	7	12.7	22	1.6	2.3
	22ER-6UN	22EL-6UN	6	12.7	22	1.6	2.3
	22ER-5UN	22EL-5UN	5	12.7	22	1.7	2.5
	27ER-4.5UN	27EL-4.5UN	4.5	15.875	27	1.9	2.7
	27ER-4UN	27EL-4UN	4	15.875	27	2.1	3.0

### Американская UN


ASME B1.1-1989  
Поле допуска: 2A/2B



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-48UN	11NL-48UN	48	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-36UN	11NL-36UN	36	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-32UN	11NL-32UN	32	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-28UN	11NL-28UN	28	6.35	11	0.6	0.7
	11NR-27UN	11NL-27UN	27	6.35	11	0.7	0.8
	11NR-24UN	11NL-24UN	24	6.35	11	0.7	0.8
	11NR-20UN	11NL-20UN	20	6.35	11	0.8	0.9
	11NR-18UN	11NL-18UN	18	6.35	11	0.8	1.0
	11NR-16UN	11NL-16UN	16	6.35	11	0.9	1.1
	11NR-14UN	11NL-14UN	14	6.35	11	0.9	1.1
	11NR-12UN	11NL-12UN	12	6.35	11	0.8	1.1
	11NR-11UN	11NL-11UN	11	6.35	11	0.8	1.1
	16NR-48UN	16NL-48UN	48	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-36UN	16NL-36UN	36	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-32UN	16NL-32UN	32	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-28UN	16NL-28UN	28	9.525	16	0.6	0.7
	16NR-27UN	16NL-27UN	27	9.525	16	0.7	0.8
	16NR-24UN	16NL-24UN	24	9.525	16	0.7	0.8
	16NR-20UN	16NL-20UN	20	9.525	16	0.8	0.9
	16NR-18UN	16NL-18UN	18	9.525	16	0.8	1.0
	16NR-16UN	16NL-16UN	16	9.525	16	0.9	1.1
	16NR-14UN	16NL-14UN	14	9.525	16	1.0	1.2
	16NR-13UN	16NL-13UN	13	9.525	16	1.0	1.3
	16NR-12UN	16NL-12UN	12	9.525	16	1.1	1.4
	16NR-11.5UN	16NL-11.5UN	11.5	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-11UN	16NL-11UN	11	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-10UN	16NL-10UN	10	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-9UN	16NL-9UN	9	9.525	16	1.2	1.7
	16NR-8UN	16NL-8UN	8	9.525	16	1.2	1.5
	22NR-7UN	22NL-7UN	7	12.7	22	1.6	2.3
	22NR-6UN	22NL-6UN	6	12.7	22	1.6	2.3
	22NR-5UN	22NL-5UN	5	12.7	22	1.7	2.3
	27NR-4.5UN	27NL-4.5UN	4.5	15.875	27	1.9	2.4
	27NR-4UN	27NL-4UN	4	15.875	27	2.1	2.7

## Резьба Витворта W


ISO 228/1:1982,  
DIN 259, B.S.84:1956  
Поле допуска: Средний класс А



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-48W	11EL-48W	48	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-36W	11EL-36W	36	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-32W	11EL-32W	32	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-28W	11EL-28W	28	6.35	11	0.6	0.7
	11ER-26W	11EL-26W	26	6.35	11	0.7	0.8
	11ER-24W	11EL-24W	24	6.35	11	0.7	0.8
	11ER-22W	11EL-22W	22	6.35	11	0.8	0.9
	11ER-20W	11EL-20W	20	6.35	11	0.8	0.9
	11ER-19W	11EL-19W	19	6.35	11	0.8	1.0
	11ER-18W	11EL-18W	18	6.35	11	0.8	1.0
	11ER-16W	11EL-16W	16	6.35	11	0.9	1.1
	11ER-14W	11EL-14W	14	6.35	11	1.0	1.2
	16ER-48W	16EL-48W	48	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-36W	16EL-36W	36	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-32W	16EL-32W	32	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-28W	16EL-28W	28	9.525	16	0.6	0.7
	16ER-26W	16EL-26W	26	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-24W	16EL-24W	24	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-22W	16EL-22W	22	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-20W	16EL-20W	20	9.525	16	0.8	0.9
	16ER-18W	16EL-18W	18	9.525	16	0.8	1.0
	16ER-16W	16EL-16W	16	9.525	16	0.9	1.1
	16ER-14W	16EL-14W	14	9.525	16	1.0	1.2
	16ER-12W	16EL-12W	12	9.525	16	1.1	1.4
	16ER-11W	16EL-11W	11	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-10W	16EL-10W	10	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-9W	16EL-9W	9	9.525	16	1.2	1.7
	16ER-8W	16EL-8W	8	9.525	16	1.2	1.5
	22ER-7W	22EL-7W	7	12.7	22	1.6	2.3
	22ER-6W	22EL-6W	6	12.7	22	1.6	2.3
	22ER-5W	22EL-5W	5	12.7	22	1.7	2.4
	27ER-4.5W	27EL-4.5W	4.5	15.875	27	1.8	2.6
	27ER-4W	27EL-4W	4	15.875	27	2.1	2.9

## Резьба Витворта W


ISO 228/1:1982,  
DIN 259, B.S.84:1956  
Поле допуска: Средний класс А



R тип правая



L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-48W	11NL-48W	48	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-36W	11NL-36W	36	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-32W	11NL-32W	32	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-28W	11NL-28W	28	6.35	11	0.6	0.7
	11NR-26W	11NL-26W	26	6.35	11	0.7	0.8
	11NR-24W	11NL-24W	24	6.35	11	0.7	0.8
	11NR-22W	11NL-22W	22	6.35	11	0.8	0.9
	11NR-20W	11NL-20W	20	6.35	11	0.8	0.9
	11NR-19W	11NL-19W	19	6.35	11	0.8	1.0
	11NR-18W	11NL-18W	18	6.35	11	0.8	1.0
	11NR-16W	11NL-16W	16	6.35	11	0.9	1.1
	11NR-14W	11NL-14W	14	6.35	11	0.9	1.1
	11NR-12W	11NL-12W	12	6.35	11	0.9	1.2
	16NR-48W	16NL-48W	48	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-36W	16NL-36W	36	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-32W	16NL-32W	32	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-30W	16NL-30W	30	9.525	16	0.6	0.7
	16NR-28W	16NL-28W	28	9.525	16	0.6	0.7
	16NR-26W	16NL-26W	26	9.525	16	0.7	0.8
	16NR-24W	16NL-24W	24	9.525	16	0.7	0.8
	16NR-22W	16NL-22W	22	9.525	16	0.8	0.9
	16NR-20W	16NL-20W	20	9.525	16	0.8	0.9
	16NR-19W	16NL-19W	19	9.525	16	0.8	1.0
	16NR-18W	16NL-18W	18	9.525	16	0.8	1.0
	16NR-16W	16NL-16W	16	9.525	16	0.9	1.1
	16NR-14W	16NL-14W	14	9.525	16	1.0	1.2
	16NR-12W	16NL-12W	12	9.525	16	1.1	1.4
	16NR-11W	16NL-11W	11	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-10W	16NL-10W	10	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-9W	16NL-9W	9	9.525	16	1.2	1.7
	16NR-8W	16NL-8W	8	9.525	16	1.2	1.5
	22NR-7W	22NL-7W	7	12.7	22	1.6	2.3
	22NR-6W	22NL-6W	6	12.7	22	1.6	2.3
	22NR-5W	22NL-5W	5	12.7	22	1.7	2.4
	27NR-4.5W	27NL-4.5W	4.5	15.875	27	1.8	2.6
	27NR-4W	27NL-4W	4	15.875	27	2.1	2.9

## Британский стандарт трубной резьбы 55° BSPT


ISO 7/1:1994

B.S.21:1985


Standard BSPT



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-28BSPT	11EL-28BSPT	28	6.35	11	0.6	0.6
	11ER-19BSPT	11EL-28BSPT	19	6.35	11	0.8	0.9
	11ER-14BSPT	11EL-14BSPT	14	6.35	11	0.9	1.0
	16ER-28BSPT	16EL-28BSPT	28	9.525	16	0.6	0.6
	16ER-19BSPT	16EL-19BSPT	19	9.525	16	0.8	0.9
	16ER-14BSPT	16EL-14BSPT	14	9.525	16	1.0	1.2
	16ER-11BSPT	16EL-11BSPT	11	9.525	16	1.1	1.5



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-28BSPT	11NL-28BSPT	28	6.35	11	0.6	0.6
	11NR-19BSPT	11NL-28BSPT	19	6.35	11	0.8	0.9
	11NR-14BSPT	11NL-14BSPT	14	6.35	11	0.9	1.0
	16NR-28BSPT	16NL-28BSPT	28	9.525	16	0.6	0.6
	16NR-19BSPT	16NL-19BSPT	19	9.525	16	0.8	0.9
	16NR-14BSPT	16NL-14BSPT	14	9.525	16	1.0	1.2
	16NR-11BSPT	16NL-11BSPT	11	9.525	16	1.1	1.5

### Американский стандарт трубной резьбы 60° NPT


Standard: ASME B1.20.1-1983



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-27NPT	11EL-27NPT	27	6.35	11	0.7	0.8
	11ER-18NPT	11EL-18NPT	18	6.35	11	0.8	1.0
	11ER-14NPT	11EL-14NPT	14	6.35	11	0.8	1.0
	16ER-28NPT	16EL-28NPT	28	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-18NPT	16EL-18NPT	18	9.525	16	0.8	1.0
	16ER-14NPT	16EL-14NPT	14	9.525	16	0.9	1.2
	16ER-11.5NPT	16EL-11.5NPT	11.5	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-8NPT	16EL-8NPT	8	9.525	16	1.3	1.8



R тип правая






L тип левая



Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-27NPT	11NL-27NPT	27	6.35	11	0.7	0.8
	11NR-18NPT	11NL-18NPT	18	6.35	11	0.8	1.0
	11NR-14NPT	11NL-14NPT	14	6.35	11	0.8	1.0
	16NR-28NPT	16NL-28NPT	28	9.525	16	0.7	0.8
	16NR-18NPT	16NL-18NPT	18	9.525	16	0.8	1.0
	16NR-14NPT	16NL-14NPT	14	9.525	16	0.9	1.2
	16NR-11.5NPT	16NL-11.5NPT	11.5	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-8NPT	16NL-8NPT	8	9.525	16	1.3	1.8

## Американский стандарт самоуплотняющейся трубной резьбы 60°NPTF



NPTF60°  
Standard:ANSI B1.20.1-1983  
Поле допуска: 2G



R тип правая

L тип левая

Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-27NPTF	11EL-27NPTF	27	6.35	11	0.7	0.8
	11ER-18NPTF	11EL-18NPTF	18	6.35	11	0.8	1.0
	11ER-14NPTF	11EL-14NPTF	14	6.35	11	0.8	1.0
	16ER-28NPTF	16EL-28NPTF	28	9.525	16	0.7	0.8
	16ER-18NPTF	16EL-18NPTF	18	9.525	16	0.8	1.0
	16ER-14NPTF	16EL-14NPTF	14	9.525	16	0.9	1.2
	16ER-11.5NPTF	16EL-11.5NPTF	11.5	9.525	16	1.1	1.5
	16ER-8NPTF	16EL-8NPTF	8	9.525	16	1.3	1.8




R тип правая

L тип левая


Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-27NPTF	11NL-27NPTF	27	6.35	11	0.7	0.8
	11NR-18NPTF	11NL-18NPTF	18	6.35	11	0.8	1.0
	11NR-14NPTF	11NL-14NPTF	14	6.35	11	0.8	1.0
	16NR-28NPTF	16NL-28NPTF	28	9.525	16	0.7	0.8
	16NR-18NPTF	16NL-18NPTF	18	9.525	16	0.8	1.0
	16NR-14NPTF	16NL-14NPTF	14	9.525	16	0.9	1.2
	16NR-11.5NPTF	16NL-11.5NPTF	11.5	9.525	16	1.1	1.5
	16NR-8NPTF	16NL-8NPTF	8	9.525	16	1.3	1.8

### Круглая резьба по DIN 405 RD


DIN 405  
Поле допуска: 7G



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	16ER-10RD	16EL-10RD	10	9.525	16	1.1	1.2
	16ER-8RD	16EL-8RD	8	9.525	16	1.4	1.3
	16ER-6RD	16EL-6RD	6	9.525	16	1.5	1.7
	22ER-6RD	22EL-6RD	6	12.7	22	1.5	1.7
	22ER-4RD	22EL-4RD	4	12.7	22	2.2	2.3
	27ER-4RD	27EL-4RD	4	15.875	27	2.2	2.3



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	16NR-10RD	16NL-10RD	10	9.525	16	1.1	1.2
	16NR-8RD	16NL-8RD	8	9.525	16	1.4	1.3
	16NR-6RD	16NL-6RD	6	9.525	16	1.5	1.7
	22NR-6RD	22NL-6RD	6	12.7	22	1.5	1.7
	22NR-4RD	22NL-4RD	4	12.7	22	2.2	2.3
	27NR-4RD	27NL-4RD	4	15.875	27	2.2	2.3

## Трапецидальная резьба по DIN 103 TR


ISO 2901-2904  
Поле допуска: 7G



R тип правая




L тип левая




Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-1.5TR	11EL-1.5TR	1.5	6.35	11	0.8	0.9
	16ER-1.5TR	16EL-1.5TR	1.5	9.525	16	1	1.1
	16ER-2.0TR	16EL-2.0TR	2	9.525	16	1.1	1.3
	16ER-3.0TR	16EL-3.0TR	3	9.525	16	1.3	1.5
	22ER-4.0TR	22EL-4.0TR	4	12.7	22	1.7	1.9
	22ER-5.0TR	22EL-5.0TR	5	12.7	22	2.1	2.5
	27ER-6.0TR	27EL-6.0TR	6	15.875	27	2.3	2.7



R тип правая



L тип левая



Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-1.5TR	11NL-1.5TR	1.5	6.35	11	0.8	0.9
	16NR-1.5TR	16NL-1.5TR	1.5	9.525	16	1	1.1
	16NR-2.0TR	16NL-2.0TR	2	9.525	16	1.1	1.3
	16NR-3.0TR	16NL-3.0TR	3	9.525	16	1.3	1.5
	22NR-4.0TR	22NL-4.0TR	4	12.7	22	1.7	1.9
	22NR-5.0TR	22NL-5.0TR	5	12.7	22	2.1	2.5
	27NR-6.0TR	27NL-6.0TR	6	15.875	27	2.3	2.7




# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для нарезания резьбы



## Американская резьба 29° ACME

ANSI B1.5-1988 ANSI B1.5-1988

Поле допуска: 2G



Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Наружная	11ER-16ACME	11EL-16ACME	16	6.35	11	1.0	1.1
	16ER-16ACME	16EL-16ACME	16	9.525	16	1.0	1.1
	16ER-14ACME	16EL-14ACME	14	9.525	16	1.0	1.2
	16ER-12ACME	16EL-12ACME	12	9.525	16	1.1	1.2
	16ER-10ACME	16EL-10ACME	10	9.525	16	1.3	1.4
	16ER-8CME	16EL-8ACME	8	9.525	16	1.4	1.5
	16ER-6ACME	16EL-6ACME	6	9.525	16	1.7	1.9
	22ER-6ACME	22EL-6ACME	6	12.7	22	1.8	2.1
	22ER-5ACME	22EL-5ACME	5	12.7	22	2.0	2.3
	27ER-4ACME	27EL-4ACME	4	15.875	27	2.4	2.7





Обозначение	Правосторонняя	Левосторонняя	TPI	Размеры (мм)			
				d	L	X	f
Внутренняя	11NR-16ACME	11NL-16ACME	16	6.35	11	1.0	1.1
	16NR-16ACME	16NL-16ACME	16	9.525	16	1.0	1.1
	16NR-14ACME	16NL-14ACME	14	9.525	16	1.0	1.2
	16NR-12ACME	16NL-12ACME	12	9.525	16	1.1	1.2
	16NR-10ACME	16NL-10ACME	10	9.525	16	1.3	1.4
	16NR-8CME	16NL-8ACME	8	9.525	16	1.4	1.5
	16NR-6ACME	16NL-6ACME	6	9.525	16	1.7	1.9
	22NR-6ACME	22NL-6ACME	6	12.7	22	1.8	2.1
	22NR-5ACME	22NL-5ACME	5	12.7	22	2.0	2.3
	27NR-4ACME	27NL-4ACME	4	15.875	27	2.3	2.6

Для достижения наилучшего эффекта обработки резьбы, выполните следующие действия:



- 1 Выберите подходящий способ нарезания резьбы
- 2 Рассчитайте угол подъема резьбы и выберите опорную пластину.
- 3 Выберите подходящую пластину и размер державки.
- 4 Обратитесь к таблице стандартов нарезания резьбы, выберите необходимые данные.
- 5 Выберите метод врезания.

**Тип станка резьбонарезного инструмента**


Наружная обработка Правая резьба




Наружная обработка Левая резьба



Внутренняя обработка Правая резьба



Внутренняя обработка Левая резьба



### Определения угла подъема резьбы и подбор опорной пластины

Угол, образованный задней поверхностью режущей кромки и поверхностью витка резьбы зависит от угла установки резьбовой пластины. Он влияет на температурный режим в зоне резания, износостойкость инструмента, качество резьбы. Для предотвращения затирания пластины этот угол должен равняться углу подъема витков резьбы. Угол наклона задаётся с помощью опорной пластины. Угол наклона однозаходной резьбы рассчитывается по следующей формуле:

$$\rho = \arctan \frac{P}{d_2 \times \pi}$$

P – Шаг


d2 – Средний диаметр

В большинстве случаев требуемый угол наклона пластины  $1^\circ$ . Угол стандартной опорной пластины равен  $1^\circ$ .


P - Шаг резьбы

$\beta$  - Угол подъема резьбы

$\lambda$  - Угол наклона пластины



$$\beta = \arctan(\tan\theta \times \tan\alpha)$$



Выберите подходящую пластину и размер державки (см. Список инструмента для нарезания резьбы)

Таблица рекомендуемого числа проходов и глубины врезания.

■ Таблица подач для нарезания наружной метрической резьбы ISO

Шаг	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Общая глубина врезания	<b>0.72</b>	<b>0.86</b>	<b>1.02</b>	<b>1.17</b>	<b>1.33</b>	<b>1.63</b>	<b>1.94</b>	<b>2.58</b>	<b>3.21</b>
Число проходов	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Номер прохода	Величина радиального(X) и осевого (Z) врезания, мм								
	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	0.20/-	0.20/-	0.21/-	0.22/-	0.24/-	0.25/-	0.26/-	0.35/-	0.40/-
2	0.18/0.10	0.18/0.10	0.18/0.10	0.20/0.12	0.22/0.13	0.24/0.14	0.24/0.14	0.30/0.17	0.35/0.20
3	0.16/0.09	0.16/0.09	0.18/0.10	0.18/0.10	0.20/0.12	0.21/0.12	0.20/0.12	0.25/0.14	0.30/0.17
4	0.10/0.06	0.14/0.09	0.15/0.09	0.15/0.09	0.15/0.09	0.18/0.10	0.20/0.12	0.20/0.12	0.28/0.16
5	0.08/-	0.10/0.06	0.12/0.07	0.13/0.08	0.12/0.07	0.15/0.09	0.18/0.10	0.18/0.10	0.25/0.14
6		0.08/-	0.10/0.06	0.11/0.06	0.12/0.07	0.12/0.07	0.15/0.09	0.18//0.10	0.20/0.12
7			0.08/-	0.10/0.06	0.10/0.06	0.12/0.07	0.13/0.08	0.16/0.09	0.18/0.10
8				0.08/-	0.10/0.06	0.10/0.06	0.12/0.07	0.15/0.09	0.16/0.09
9					0.08/-	0.10/0.06	0.10/0.06	0.15/0.09	0.15/0.09
10						0.08/0.05	0.10/0.06	0.13/0.08	0.15/0.09
11						0.08/-	0.10/0.06	0.12/0.07	0.13/0.08
12							0.08/0.06	0.12/0.07	0.13/0.08
13							0.08/-	0.11/0.06	0.12/0.07
14								0.10/0.06	0.12/0.07
15								0.08/-	0.11/0.06
16									0.10/0.06
17									0.08/-

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Техническая информация  
по нарезанию резьбы

## ■ Таблица подач для нарезания внутренней метрической резьбы ISO

Шаг	<b>1.00</b>	<b>1.25</b>	<b>1.5</b>	<b>1.75</b>	<b>2.0</b>	<b>2.5</b>	<b>3.0</b>	<b>4.0</b>	<b>5.0</b>
Общая глубина врезания	<b>0.62</b>	<b>0.77</b>	<b>0.92</b>	<b>1.06</b>	<b>1.21</b>	<b>1.49</b>	<b>1.79</b>	<b>2.36</b>	<b>2.95</b>
Число проходов	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
Номер прохода	Величина радиального(X) и осевого (Z) врезания, мм								
	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	0.18/-	0.20/-	0.22/-	0.23/-	0.24/-	0.25/-	0.26/-	0.30/-	0.32/-
2	0.14/0.08	0.15/0.09	0.16/0.09	0.16/0.09	0.18/0.10	0.20/0.12	0.20/0.12	0.25/0.14	0.28/0.16
3	0.12/0.07	0.12/0.07	0.14/0.08	0.14/0.08	0.15/0.09	0.15/0.09	0.20/0.12	0.22/0.13	0.25/0.14
4	0.10/0.06	0.12/0.07	0.12/0.07	0.13/0.08	0.14/0.08	0.15/0.09	0.18/0.10	0.20/0.12	0.22/0.13
5	0.08/-	0.10/0.06	0.11/0.06	0.12/0.07	0.12/0.07	0.13/0.08	0.15/0.09	0.18/0.10	0.21/0.12
6		0.08/-	0.09/0.05	0.10/0.06	0.11/0.06	0.12/0.07	0.12/0.07	0.15/0.09	0.20/0.12
7			0.08/-	0.10/0.06	0.10/0.06	0.12/0.07	0.12/0.07	0.15/0.09	0.18/0.10
8				0.08/-	0.09/0.05	0.10/0.06	0.10/0.06	0.15/0.09	0.18/0.10
9					0.08/-	0.10/0.06	0.10/0.06	0.12/0.07	0.15/0.09
10						0.09/0.05	0.10/0.06	0.12/0.07	0.15/0.09
11						0.08/-	0.10/0.06	0.12/0.07	0.15/0.09
12							0.08/0.05	0.11/0.06	0.15/0.09
13							0.08/-	0.11/0.06	0.12/0.07
14								0.10/0.06	0.11/0.06
15								0.08/-	0.10/0.06
16									0.10/0.06
17									0.08/-

■ Таблица подач для нарезания наружной Американской резьбы UN

Шаг	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
Общая глубина врезания	<b>0.649</b>	<b>0.779</b>	<b>0.866</b>	<b>0.974</b>	<b>1.113</b>	<b>1.299</b>	<b>1.416</b>	<b>1.558</b>	<b>1.731</b>	<b>1.948</b>	<b>2.226</b>	<b>2.597</b>	<b>3.116</b>
Число проходов	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Номер прохода	Величина радиального(X) и осевого (Z) врезания, мм												
	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	0.206 —	0.210 —	0.233 —	0.226 —	0.196 —	0.229 —	0.220 —	0.214 —	0.210 —	0.211 —	0.213 —	0.218 —	0.229 —
2	0.148 0.086	0.163 0.094	0.181 0.104	0.188 0.109	0.189 0.110	0.222 0.128	0.228 0.132	0.240 0.139	0.256 0.148	0.276 0.160	0.304 0.176	0.343 0.198	0.399 0.230
3	0.114 0.066	0.125 0.072	0.139 0.080	0.145 0.083	0.146 0.084	0.170 0.098	0.176 0.102	0.184 0.106	0.196 0.113	0.212 0.122	0.234 0.135	0.263 0.152	0.306 0.177
4	0.096 0.055	0.105 0.061	0.117 0.068	0.122 0.070	0.123 0.071	0.143 0.083	0.148 0.086	0.155 0.090	0.165 0.095	0.179 0.103	0.197 0.114	0.222 0.128	0.258 0.149
5	0.085 0.049	0.093 0.054	0.103 0.059	0.107 0.062	0.108 0.062	0.126 0.073	0.131 0.075	0.137 0.079	0.146 0.084	0.158 0.091	0.173 0.100	0.195 0.113	0.227 0.131
6		0.084 0.048	0.093 0.054	0.097 0.056	0.098 0.056	0.114 0.066	0.118 0.068	0.124 0.072	0.132 0.076	0.142 0.082	0.157 0.091	0.177 0.102	0.205 0.119
7				0.089 0.052	0.090 0.052	0.105 0.061	0.109 0.063	0.114 0.066	0.121 0.070	0.131 0.076	0.144 0.083	0.163 0.094	0.189 0.109
8					0.084 0.048	0.098 0.056	0.101 0.058	0.106 0.061	0.113 0.065	0.122 0.070	0.134 0.078	0.151 0.087	0.176 0.101
9					0.079 0.045	0.092 0.053	0.095 0.055	0.100 0.057	0.106 0.061	0.114 0.066	0.126 0.073	0.142 0.082	0.165 0.095
10						0.090 0.052	0.094 0.054	0.100 0.058	0.106 0.063	0.108 0.069	0.119 0.078	0.134 0.078	0.156 0.090
11							0.090 0.052	0.095 0.055	0.103 0.059	0.113 0.065	0.128 0.074	0.149 0.086	
12									0.091 0.053	0.098 0.057	0.108 0.063	0.122 0.071	0.142 0.082
13										0.094 0.054	0.104 0.060	0.117 0.068	0.136 0.079
14											0.100 0.058	0.113 0.065	0.131 0.076
15												0.109 0.063	0.126 0.073
16													0.122 0.071

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Техническая информация  
по нарезанию резьбы

■ Таблица подач для нарезания внутренней Американской резьбы UN

Шаг	24	20	18	16	14	12	11	10	9	8	7	6	5
Общая глубина врезания	<b>0.573</b>	<b>0.687</b>	<b>0.764</b>	<b>0.860</b>	<b>0.982</b>	<b>1.146</b>	<b>1.250</b>	<b>1.375</b>	<b>1.528</b>	<b>1.719</b>	<b>1.964</b>	<b>2.291</b>	<b>2.750</b>
Число проходов	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Номер прохода	Величина радиального(Х) и осевого (Z) врезания, мм												
	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	0.193 / —	0.200 / —	0.222 / —	0.219 / —	0.220 / —	0.228 / —	0.250 / —	0.247 / —	0.246 / —	0.252 / —	0.262 / —	0.278 / —	0.302 / —
2	0.127 / 0.073	0.239 / 0.081	0.155 / 0.089	0.161 / 0.093	0.173 / 0.100	0.190 / 0.110	0.207 / 0.120	0.216 / 0.125	0.229 / 0.132	0.247 / 0.142	0.271 / 0.156	0.304 / 0.176	0.353 / 0.204
3	0.098 / 0.056	0.107 / 0.062	0.119 / 0.069	0.124 / 0.072	0.132 / 0.076	0.146 / 0.084	0.159 / 0.092	0.166 / 0.096	0.176 / 0.101	0.189 / 0.109	0.208 / 0.120	0.234 / 0.135	0.271 / 0.156
4	0.082 / 0.048	0.090 / 0.052	0.100 / 0.058	0.104 / 0.060	0.112 / 0.064	0.123 / 0.071	0.134 / 0.077	0.140 / 0.081	0.148 / 0.086	0.160 / 0.092	0.175 / 0.101	0.197 / 0.114	0.228 / 0.132
5	0.073 / 0.042	0.079 / 0.046	0.088 / 0.051	0.092 / 0.053	0.098 / 0.057	0.108 / 0.062	0.118 / 0.068	0.123 / 0.071	0.130 / 0.075	0.141 / 0.081	0.1543 / 0.089	0.173 / 0.100	0.201 / 0.116
6		0.072 / 0.041	0.080 / 0.046	0.083 / 0.048	0.089 / 0.051	0.098 / 0.056	0.107 / 0.062	0.111 / 0.064	0.118 / 0.068	0.127 / 0.073	0.140 / 0.081	0.157 / 0.091	0.182 / 0.105
7				0.077 / 0.044	0.082 / 0.047	0.090 / 0.052	0.098 / 0.057	0.102 / 0.059	0.108 / 0.063	0.117 / 0.067	0.128 / 0.074	0.144 / 0.083	0.167 / 0.097
8					0.076 / 0.044	0.084 / 0.048	0.091 / 0.053	0.095 / 0.055	0.101 / 0.058	0.109 / 0.063	0.119 / 0.069	0.134 / 0.078	0.156 / 0.090
9						0.079 / 0.045	0.086 / 0.050	0.090 / 0.052	0.095 / 0.055	0.102 / 0.059	0.112 / 0.065	0.126 / 0.073	0.146 / 0.084
10								0.085 / 0.049	0.090 / 0.052	0.097 / 0.056	0.106 / 0.061	0.119 / 0.069	0.138 / 0.080
11									0.085 / 0.049	0.092 / 0.053	0.101 / 0.058	0.113 / 0.065	0.131 / 0.076
12										0.088 / 0.051	0.096 / 0.056	0.108 / 0.063	0.126 / 0.073
13											0.092 / 0.053	0.101 / 0.060	0.121 / 0.070
14												0.100 / 0.058	0.116 / 0.067
15													0.112 / 0.065

■ Таблица подач для нарезания наружной и внутренней резьбы Британского стандарта трубной резьбы 55° BSPT

Шаг	28	20	19	16	14	12	11	10	9	8	7	6	5
Общая глубина врезания	<b>0.581</b>	<b>0.813</b>	<b>0.856</b>	<b>1.017</b>	<b>1.162</b>	<b>1.355</b>	<b>1.479</b>	<b>1.626</b>	<b>1.807</b>	<b>2.033</b>	<b>2.324</b>	<b>2.711</b>	<b>3.253</b>
Число проходов	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Номер прохода	Величина радиального(X) и осевого (Z) врезания, мм												
	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	0.179/ —	0.211/ —	0.223/ —	0.196/ —	0.223/ —	0.226/ —	0.246/ —	0.236/ —	0.230/ —	0.255/ —	0.195/ —	0.197/ —	0.204/ —
2	0.134/ 0.070	0.172/ 0.089	0.181/ 0.094	0.186/ 0.097	0.213/ 0.111	0.234/ 0.122	0.255/ 0.133	0.226/ 0.139	0.282/ 0.147	0.304/ 0.158	0.322/ 0.167	0.361/ 0.189	0.421/ 0.219
3	0.104/ 0.054	0.132/ 0.069	0.139/ 0.072	0.143/ 0.074	0.163/ 0.085	0.180/ 0.093	0.197/ 0.102	0.206/ 0.106	0.216/ 0.113	0.233/ 0.121	0.247/ 0.128	0.278/ 0.145	0.323/ 0.168
4	0.087/ 0.045	0.111/ 0.058	0.117/ 0.061	0.120/ 0.063	0.138/ 0.072	0.151/ 0.079	0.165/ 0.086	0.172/ 0.090	0.182/ 0.095	0.197/ 0.102	0.208/ 0.108	0.234/ 0.122	0.272/ 0.142
5	0.077/ 0.040	0.098/ 0.051	0.103/ 0.054	0.106/ 0.055	0.121/ 0.063	0.133/ 0.069	0.145/ 0.076	0.152/ 0.079	0.161/ 0.084	0.1738/ 0.090	0.183/ 0.095	0.207/ 0.108	0.240/ 0.125
6		0.089/ 0.046	0.093/ 0.049	0.096/ 0.050	0.110/ 0.057	0.121/ 0.063	0.131/ 0.068	0.137/ 0.071	0.145/ 0.076	0.157/ 0.082	0.166/ 0.086	0.187/ 0.097	0.217/ 0.113
7				0.088/ 0.046	0.101/ 0.052	0.111/ 0.058	0.121/ 0.063	0.126/ 0.066	0.134/ 0.070	0.144/ 0.075	0.152/ 0.079	0.172/ 0.089	0.200/ 0.104
8				0.082/ 0.043	0.093/ 0.049	0.103/ 0.054	0.113/ 0.059	0.117/ 0.061	0.124/ 0.065	0.134/ 0.070	0.142/ 0.074	0.160/ 0.083	0.186/ 0.097
9					0.097/ 0.050	0.106/ 0.055	0.110/ 0.057	0.117/ 0.061	0.126/ 0.066	0.133/ 0.069	0.150/ 0.078	0.174/ 0.091	
10								0.104/ 0.054	0.111/ 0.058	0.119/ 0.062	0.126/ 0.066	0.142/ 0.074	0.165/ 0.086
11									0.105/ 0.055	0.113/ 0.059	0.120/ 0.062	0.135/ 0.070	0.157/ 0.082
12										0.108/ 0.056	0.114/ 0.060	0.129/ 0.067	0.150/ 0.078
13											0.110/ 0.055	0.124/ 0.064	0.144/ 0.075
14												0.119/ 0.062	0.138/ 0.072
15												0.115/ 0.060	0.133/ 0.069
16													0.129/ 0.067

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

## Техническая информация по нарезанию резьбы

■ Таблица подач для нарезания наружной и внутренней резьбы Американского стандарта трубной резьбы 60°NPT

Шаг	27	18	14	11.5	8
Общая глубина врезания	0.75	1.129	1.451	1.767	2.54
Число проходов	6	8	10	12	14
Номер прохода	Величина радиального(X) и осевого (Z) врезания, мм				
	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z	X/Z
1	0.19/-	0.22/-	0.240/-	0.24/-	0.255/-
2	0.15/0.087	0.181/0.104	0.200/0.115	0.208/0.120	0.250/0.144
3	0.13/0.075	0.152/0.088	0.170/0.098	0.182/0.105	0.245/0.141
4	0.11/0.063	0.141/0.081	0.150/0.086	0.168/0.097	0.230/0.133
5	0.09/0.052	0.131/0.075	0.140/0.081	0.155/0.089	0.210/0.121
6	0.08/0.46	0.121/0.070	0.130/0.075	0.145/0.084	0.195/0.112
7		0.101/0.058	0.120/0.069	0.138/0.079	0.180/0.104
8		0.082/0.047	0.110/0.063	0.124/0.072	0.175/0.101
9			0.100/0.058	0.117/0.067	0.170/0.098
10			0.091/0.052	0.105/0.060	0.155/0.089
11				0.095/0.055	0.140/0.080
12				0.090/0.052	0.125/0.072
13					0.110/0.063
14					0.100/0.058

■ Таблица подач для нарезания наружной резьбы Американского стандарта самоуплотняющейся трубной резьбы 60° NPTF

Шаг	8	11.5	14	18	27
Общая глубина врезания	2.38	1.63	1.35	1.00	0.64
Число проходов	15	12	10	8	6
Номер прохода	Врезание за проход, мм				
1	0.32	0.24	0.23	0.19	0.16
2	0.27	0.23	0.21	0.16	0.14
3	0.23	0.19	0.16	0.14	0.11
4	0.19	0.15	0.14	0.13	0.09
5	0.17	0.13	0.13	0.12	0.08
6	0.16	0.11	0.12	0.11	0.06
7	0.15	0.11	0.11	0.09	
8	0.14	0.11	0.10	0.06	
9	0.13	0.10	0.09		
10	0.12	0.10	0.06		
11	0.12	0.10			
12	0.11	0.06			
13	0.11				
14	0.10				
15	0.06				

■ Таблица подач для нарезания внутренней резьбы Американского стандарта самоуплотняющейся трубной резьбы 60° NPTF

Шаг	8	11.5	14	18	27
Общая глубина врезания	2.38	1.63	1.35	1.00	0.64
Число проходов	15	12	10	8	6
Номер прохода	Врезание за проход, мм				
1	0.35	0.27	0.25	0.2	0.15
2	0.29	0.22	0.20	0.17	0.13
3	0.26	0.20	0.18	0.15	0.12
4	0.20	0.16	0.14	0.12	0.09
5	0.17	0.13	0.12	0.1	0.08
6	0.15	0.12	0.11	0.09	0.08
7	0.14	0.10	0.10	0.09	
8	0.12	0.10	0.09	0.08	
9	0.12	0.09	0.08		
10	0.11	0.08	0.08		
11	0.10	0.08			
12	0.10	0.08			
13	0.09				
14	0.09				
15	0.09				

## Техническая информация по нарезанию резьбы

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

■ Таблица подач для нарезания наружной круглой резьбы 30° по DIN 405 RD

Шаг	6	8	10
Общая глубина врезания	2.12	1.59	1.27
Число проходов	12	10	8
Номер прохода	Врезание за проход, мм		
1	0.26	0.23	0.23
2	0.225	0.21	0.21
3	0.24	0.20	0.20
4	0.22	0.19	0.19
5	0.21	0.18	0.16
6	0.19	0.16	0.12
7	0.17	0.14	0.10
8	0.16	0.12	0.06
9	0.14	0.10	
10	0.12	0.06	
11	0.10		
12	0.06		

■ Таблица подач для нарезания внутренней круглой резьбы 30° по DIN 405 RD

Шаг	6	8	10
Общая глубина врезания	2.12	1.59	1.27
Число проходов	12	10	8
Номер прохода	Врезание за проход, мм		
1	0.35	0.29	0.26
2	0.29	0.24	0.22
3	0.26	0.22	0.20
4	0.20	0.17	0.15
5	0.17	0.14	0.13
6	0.15	0.13	0.11
7	0.14	0.11	0.10
8	0.13	0.10	0.09
9	0.12	0.10	
10	0.11	0.09	
11	0.10		
12	0.10		

■ Таблица подач для нарезания наружной трапециoidalной резьбы по DIN 103 TR

Шаг	1.5	2	3
Общая глубина врезания	0.90	1.25	1.75
Число проходов	6	7	9
Номер прохода	Врезание за проход, мм		
1	0.23	0.29	0.32
2	0.21	0.26	0.31
3	0.16	0.21	0.24
4	0.13	0.17	0.19
5	0.11	0.14	0.18
6	0.06	0.12	0.17
7		0.06	0.15
8			0.13
9			0.06

■ Таблица подач для нарезания внутренней трапециoidalной резьбы по DIN 103 TR

Шаг	1.5	2	3
Общая глубина врезания	0.90	1.25	1.75
Число проходов	6	7	9
Номер прохода	Врезание за проход, мм		
1	0.22	0.28	0.34
2	0.18	0.23	0.28
3	0.17	0.21	0.26
4	0.13	0.16	0.20
5	0.11	0.14	0.17
6	0.10	0.12	0.15
7		0.11	0.13
8			0.12
9			0.10

# ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

## Техническая информация по нарезанию резьбы

■ Таблица подач для нарезания наружной и внутренней резьбы 29° ACME

Шаг	8	10	12	14	16
Общая глубина врезания	1.86	1.55	1.21	1.05	0.94
Число проходов	12	10	8	7	6
Номер прохода	Врезание за проход, мм				
1	0.31	0.28	0.25	0.23	0.23
2	0.26	0.23	0.21	0.20	0.19
3	0.23	0.21	0.18	0.18	0.17
4	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14
5	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11
6	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10
7	0.12	0.11	0.10	0.09	
8	0.11	0.10	0.09		
9	0.10	0.09			
10	0.09	0.09			
11	0.09				
12	0.08				

■ Таблица подач для нарезания наружной и внутренней резьбы STUB-ACME


Шаг	8	10	12	14	16
Общая глубина врезания	1.28	1.08	0.81	0.73	0.66
Число проходов	9	8	7	6	5
Номер прохода	Врезание за проход, мм				
1	0.22	0.20	0.17	0.17	0.17
2	0.20	0.18	0.14	0.14	0.15
3	0.18	0.15	0.12	0.12	0.14
4	0.15	0.13	0.1	0.11	0.11
5	0.12	0.12	0.1	0.1	0.09
6	0.11	0.11	0.09	0.09	
7	0.11	0.10	0.09		
8	0.10	0.09			
9	0.09				

Рекомендованные режимы резания при обработке резьбы

ISO	Материал	Сила резания Kc0.4 N/mm <sup>2</sup>	Твердость НВ	Сплав	
				JT1020	JT1220
				Скорость резания(м/мин)	
P	Углеродистая сталь	C=0.15%	1900	125	150-175
		C=0.35%	2100	150	140-155
		C=0.60%	2250	200	130-145
	Легированная сталь	Отожженный	2100	180	110-130
		Закаленный	2600	275	80-100
		Закаленный	2700	300	70-90
		Закаленный	2850	350	60-80
	Высоколегированная сталь	Отожженный	2600	200	90-115
		Закаленный	3900	325	70-90
	Стальное литье	Нелегированный сплав	2000	180	180-210
		Низколегированный сплав	2500	200	90-115
		Высоколегированный сплав	2700	225	90-115
		Мартенситная сталь	3600	250	40-50
M	Нержавеющая сталь	Аустенитная	2450	180	110-130
		Мартенситная/ферритная	2300	200	130-170
K	Ковкий чугун	Ферритный	1100	130	110-140
		Перлитный	1100	230	85-105
	Серый чугун	Низкой прочности	1100	180	110-140
		Высокопрочный	1500	260	90-115
	Чугун с шаровидным графитом	Ферритный	1100	160	110-130
		Перлитный	1800	250	80-100
N	Алюминиевый сплав	Структурированный	500	60	1300-1450
		Не структурированный	800	100	450-500
S	Жаропрочный сплав	Структурированный	750	75	430-470
		Не структурированный	900	90	250-290
S	На основе железа	Отожженный	3000	200	35-50
		Структурированный	3050	280	25-35
	На основе никеля или кобальта	Отожженный	3500	250	15-25
		Структурированный	4150	350	10-20
		Литье	4150	320	10-15


## Метод подачи при нарезании резьбы

## Радиальная подача




- Простой в использовании, высокая применимость
- Стружка V-образной формы, при механической обработке стали, будет создавать высокое напряжение изгиба на режущей кромке, что требует малой глубины резания, острого края и хорошей прочности при обработке
- Высокая температура резания, плохой отвод стружки V-типа
- Из-за контакта режущей кромки с заготовкой слева и справа, легко возникают вибрации и увеличивается нагрузка на вершину режущей кромки

## Боковая подача




- Небольшое напряжение на изгибе режущей кромки, стабильное состояние, лучшая форма стружки, большая глубина резания.
- При боковой подаче имеется достаточно места для отвода стружки.
- Сильный износ на правой стороне режущей кромки.

## Модифицированная боковая подача



- Врезание происходит под углом 3-5° обеспечивает хороший сход стружки.
- Используется для внутренней резьбы и материалов со сливной стружкой.

## Попеременная боковая подача



- Попеременное использование режущей кромки, и равномерный износ левой и правой задней поверхности инструмента, могут продлить срок службы инструмента.
- Хороший отвод стружки влево и право.
- Подходит для нарезания резьбы с большим шагом.




Рекомендовано использовать боковую подачу или попеременную боковую подачу при условии, что станки и система программирования позволяют это сделать и могут эффективно устранять вибрацию, достаточно места для отвода стружки. Небольшое напряжение режущей кромки, стабильное состояние, стружка контролируется при обработке резьбы.

**Типовые проблемы при нарезании резьбы и методы их устранения**

Проблема	Причина	Решение
Сильное истирание передней поверхности	Высокая скорость резания	Уменьшить скорость
	Небольшая подача вызывает нагрев и истирание	Увеличить подачу
	Пластина расположена в оси центров, но со слишком большим углом наклона	Выбрать правильную подкладную пластину, чтобы получить правильный угол наклона
Неравномерный износ	Угол наклона пластины и угол наклона резьбы несовместимы	Изменить метод врезания
	Неправильный метод врезания	Изменить метод врезания
Поломка пластины	Низкая скорость резания	Увеличить скорость резания
	Высокая скорость резания	Увеличить время врезания, уменьшите подачу
	Точение при недостаточном зажиме заготовки	Увеличить жесткость системы Уменьшить вылет режущего инструмента проверить надежность зажима заготовки и инструмента
	Стружка закручивается	Увеличить давление охлаждающей жидкости, отрегулировать отвод стружки
Пластическая деформация	Высокая скорость резания, высокая температура зоны резания	Уменьшить скорость резания Увеличить время врезания, уменьшив глубину съема
	Недостаточно смазочно-охлаждающей жидкости	Увеличить напор охлаждающей жидкости
Плохое качество поверхности	Низкая скорость резания Пластина расположена выше оси центров Стружка плохо отводится	Увеличить скорость резания Выставить режущую кромку по оси центров Изменить подачу инструмента, отрегулировать отход стружки
Неверный профиль резьбы	Инструмент не в оси центров	Выставить режущую кромку по оси центров
	Неправильный шаг	Проверить станок
Профиль с мелкой резьбой	Неправильно задана глубина резания	Изменить глубину резания
Повреждение поверхности	Стружка обвилась или зацепилась	Использовать боковую подачу, контролировать отход стружки
Наростообразование	Низкая температура режущей кромки При обработке нержавеющей стали и низкоуглеродистой стали	Увеличить скорость резания, давление и концентрацию смазочно-охлаждающей жидкости
Разрушение поверхности	Высокая сила резания	Уменьшить глубину резания
Вибрация	Слабый зажим заготовки	Проверить силу зажима Минимальный вылет инструмента.
	Неверный режим резания	Увеличить скорость резания или значительно уменьшить скорость резания
	Слабый зажим инструмента	Проверить силу зажима

## 1. Обозначение геометрических параметров токарного инструмента



## 2. Влияние переднего угла

Увеличение переднего угла резца уменьшает усилие резания, облегчает сход стружки. Тем самым конструкция режущей кромки становится острее и создает небольшое усилие резания, небольшую температурную нагрузку, тем самым уменьшает износ инструмента, и увеличивает производительность резания. Однако слишком большой передний угол снижает жесткость и прочность инструмента. Это может привести к серьезным поломкам и истиранию инструмента, что сократит срок службы инструмента. Рекомендовано выбирать передний угол в соответствии с условиями обработки.

Значение	Применение
Небольшой передний угол	<ul style="list-style-type: none"> <li>При обработке хрупких и твердых материалов.</li> <li>Черновая обработка с прерывистым резанием.</li> </ul>
Большой передний угол	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обработка мягких материалов.</li> <li>Чистовая обработка.</li> </ul>

## 3. Влияние заднего угла

Основная функция заднего угла заключается в уменьшении трения между поверхностью инструмента и поверхностью заготовки. Когда передний угол зафиксирован, больший зазор может увеличить остроту режущей кромки, уменьшить силу резания и трение, тем самым добиться более высокого качества поверхности. Однако, если задний угол слишком велик, прочность режущей кромки снижается. При увеличении температурной нагрузки может произойти серьезное истирание, сокращающее срок службы инструмента. В зависимости от применения задний угол составляет между 3° и 12°.

Значение	Применение
Небольшой задний угол	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличение прочности вершины режущей кромки при черновой обработке.</li> <li>При обработке хрупких и твердых материалов</li> </ul>
Большой задний угол	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшение трения при чистовой обработке.</li> <li>Обработка легко закаливающихся материалов.</li> </ul>

## 4. Влияние угла наклона

Позитивный или негативный угол наклона определяет направление потока стружки, а также влияет на прочность и ударопрочность вершины режущей кромки пластины.

- Как показано на рисунке (1), когда угол наклона негативный, а именно, вершина режущей кромки находится в самой нижней точке по отношению к нижней части инструмента, стружка сходит на обработанную поверхность заготовки




Рисунок (1)

- Как показано на рисунке (2), когда угол наклона позитивный, а именно, вершина режущей кромки находится в наивысшей точке по сравнению с нижней частью инструмента, отвод стружки происходит в области необработанной поверхности заготовки.
- Изменение угла наклона также влияет на прочность вершины режущей кромки и ударопрочность. Когда угол наклона негативный, вершина режущей кромки находится в самой нижней точке. Когда режущая кромка входит в изделие, точка контакта находится на режущей кромке или передней поверхности, защищая вершину от удара и увеличивая ее прочность. Обычно негативный угол наклона следует выбирать для инструментов с большим передним углом. Это может не только увеличить прочность вершины режущей кромки, но и предотвратить негативное воздействие на врезание.





Рисунок (2)

## 5. Влияние угла в плане

Уменьшение угла в плане увеличивает прочность режущей кромки. Тем самым увеличивается длина режущей кромки, участвующая в образовании стружки, лучше распределяется нагрузка на режущую кромку и лучше отводится тепло. Небольшой угол в плане способствует увеличению стойкости инструмента. Большой угол в плане  $90^\circ$  используется при обработке длинных тонких валов во избежание отжима заготовки.



Значение	Применение
Небольшой угол в плане	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для материалов с высокой интенсивностью, высокой твердостью и закаленной поверхностью</li> </ul>
Большой угол в плане	<ul style="list-style-type: none"> <li>При недостаточной жесткости станка</li> </ul>

## 6. Влияние вспомогательного угла.

Вспомогательный угол - это основной угол, который может влиять на качество поверхности, а также на прочность инструмента. Если угол в плане слишком мал, трение между вторичной боковой поверхностью и обработанной поверхностью заготовки будет увеличиваться, вызывая вибрацию.

Принцип выбора вспомогательного угла: выбирайте небольшой вспомогательный угол при черновой обработке или когда трение и вибрация малы. Выберите большой вспомогательный угол при чистовой обработке.


## 7. Радиус при вершине режущей кромки.

Радиус при вершине режущей кромки существенно влияет на прочность вершины режущей кромки и качество поверхности. Большой радиус при вершине режущей кромки означает более высокую прочность режущей кромки, и истирание передней и задней поверхности может быть в некоторой степени уменьшено. Однако, если радиус при вершине слишком велик, усилие резания возрастает, и может возникнуть вибрация, что влияет на точность обработки и качество поверхности.

Значение	Значение
Небольшой радиус при вершине режущей кромки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чистовая обработка с небольшой глубиной резания</li> <li>Обработка длинных, тонких валов</li> <li>При недостаточной жесткости станка</li> </ul>
Большой радиус при вершине режущей кромки	<ul style="list-style-type: none"> <li>При черновой обработке</li> <li>При обработке твердых материалов, прерывистом резании</li> </ul>

## Расчет параметров резания

### 1. Расчет скорости резания



$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ (м/мин)}$$

$V_c$ : Скорость резания


$n$ : Скорость вращения шпинделя

$D$ : Диаметр заготовки

Пример: если скорость вращения шпинделя составляет 280 об/мин, диаметр точения 150мм, скорость резания составляет:

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ (м/мин)} = 132 \text{ (м/мин)}$$

### 2. Расчет подачи



$$f = \frac{l}{n} \text{ (об/мин)}$$

$f$ : Подача на оборот

$l$ : Линейная подача в минуту

$n$ : Скорость вращения шпинделя

Если скорость вращения шпинделя составляет 500 об/мин, линейная подача в минуту составляет 100 мм/мин, скорость подачи на оборот составляет:

$$f = \frac{l}{n} = \frac{100}{500} = 0.2 \text{ (м/мин)}$$

### 3. Расчет времени резания

$$T = \frac{l}{f \times n} \text{ (м/мин)}$$

T: Время резания


l: Длина резания

f: Подача

n: Скорость вращения шпинделя

Пример: если скорость шпинделя составляет 250 об/мин, скорость подачи составляет 0,2 мм/об, длина обработки 150 мм, время составляет:

$$T = \frac{l}{f \times n} = \frac{150}{0.2 \times 250} = 3 \text{ (мин)}$$



### 4. Расчет времени торцевой обработки (постоянная линейная скорость)


$$T = \frac{\pi \times (a^2 - b^2)}{4000 \times Vc \times f} \text{ (м/мин)}$$

T: Время резания

Vc: Скорость резания

f: Подача

Если нет отверстия, b = 0, формула действительна.



### 5. Расчет теоретического значения шероховатости поверхности

$$R = \frac{f^2}{8r_c} \times 1000 \text{ (мм)}$$


R: Теоретическое значение шероховатости поверхности

f: Подача

rс: Радиус при вершине режущей кромки

Пример: Если подача 0,2 мм / об, радиус при вершине режущей кромки - 0,4 мм, теоретическое значение шероховатости поверхности:


$$R = \frac{f^2}{8r_c} \times 1000 = \frac{0.2^2}{8 \times 0.4} \times 1000 = 12.5 \text{ (мм)}$$



## Влияние основных параметров точения на обработку

### ★ Влияние основных параметров

Важными при обработке считаются такие характеристики: время обработки, срок службы инструмента и высокая точность обработки. Поэтому следует учитывать качество поверхности, твердость материала и форму заготовки, а также характеристики станка, из имеющихся данных выбираем подходящий инструмент с высокими требованиями параметров резания.



### ★ Влияние подачи

Подача является ключевым фактором, который определяет качество поверхности. Между тем, это также влияет на процесс формирования стружки и толщину стружки при обработке. С точки зрения влияния на срок службы инструмента малая подача приводит к серьезному истиранию по задней поверхности, что значительно сокращает срок службы инструмента.

### ★ Влияние скорости резания

Скорость резания оказывает существенное влияние на срок службы инструмента. Когда скорость резания увеличивается, температура резания увеличивается, а срок службы инструмента сокращается. Скорость резания варьируется в зависимости от различных типов и твердости заготовки. Следующие выводы сделаны на основании испытаний:

(1) Срок службы инструмента уменьшается на 50% при увеличении скорости резания на 20%. Срок службы инструмента составит 20% от первоначального срока службы, если скорость резания увеличится на 50%.

(2) Резание на низкой скорости (20-40 м / мин) может легко вызвать вибрацию, что сократит срок службы инструмента.

### ★ Влияние глубины резания

Глубина резания должна определяться припуском на обработку и формой заготовки, мощностью и жесткостью станка, а также вылетом инструмента.

Изменение глубины резания незначительно влияет на срок службы инструмента. Если глубина резания слишком мала, вершина режущей кромки срезает только твердый слой на поверхности заготовки, сокращая срок службы инструмента. Когда на поверхности заготовки имеется слой твердого оксида, следует увеличить глубину резания в пределах возможного диапазона мощности.

Материал	ISO Код	Твердый сплав с покрытием					Твердый сплав без покрытия
		CVD	PVD	PVD <b>NEW</b>			
<b>Сталь P</b>	P01						
	P10	JT4330		JT4340			
	P20		JT4350		JT1025	JT1105	
	P30			JPP302		JT1120	
	P40			JPP402		JT1125	
	M01				JT1135	JT1305	
	M10	JT4330		JT1025	JT1105	JT1320	
	M20	JT4340		JT1225	JT1120	JT1325	
	M30	JT4350			JT1125	JT1505	
	M40				JT1135	JT1520	
<b>Нержавеющая сталь Z</b>	K01				JT1325	JT1525	
	K10	JT3115		JT1015	JT1105	JT1535	
	K20	JT3125		JT1025	JT1120	JT1535	
	K30				JT1125	JT1305	
	K40				JT1135	JT1320	
	N01				JT1325	JT1505	
	N10				JT1335	JT1520	
	N20				JT1335	JT1525	
	N30				JT1335	JT1535	
	S01				JT1335	JK001	
<b>Жаропрочные сплавы S</b>	S10			JT1015	JT1120	JT1535	
	S20			JT1025	JT1125	JT1535	
	S30			JT1225	JT1135	JT1535	
	H01				JT1120	JT1320	
	H10				JT1125	JT1325	
<b>Закаленные материалы T</b>	H20				JT1120	JT1320	
	H30				JT1125	JT1325	





## Твердый сплав, покрытый CVD




Материал	Структура	Изображение структуры	Группа обрабатываемости по ISO	Область применения
JT4330	Высокопрочная градиентная основа сплава и его комбинация с TiCN и ультратонкого нанопокрытия $\text{Al}_2\text{O}_3$		M10~30	Подходит для черновой фрезерной обработки материала группы M
JT4340	Прочность и твердость основы и сочетание TiCN, ультратонкое нанопокрытие $\text{Al}_2\text{O}_3$		P25~40	Подходит для черновой фрезерной обработки материала группы Р и M
			M20~35	
JT4350	Прочность и твердость основы и сочетание TiCN, ультратонкое нанопокрытие $\text{Al}_2\text{O}_3$		P25~40	Подходит для черновой фрезерной обработки материала группы Р и M
			M20~35	
JT3115	Высокая износостойкость благодаря хорошей комбинацией основы с TiCN и толстым покрытием $\text{Al}_2\text{O}_3$ .		K05~25	Подходит для чистовой и получистовой фрезерной обработки материала группы K
JT3125	Высокая износостойкость благодаря хорошей комбинацией основы с TiCN и толстым покрытием $\text{Al}_2\text{O}_3$ .		K15~35	Подходит для черновой и получистовой фрезерной обработки материала группы K

## Твердый сплав, покрытый PVD

Материал	Структура покрытия	Группа обрабатываемости по ISO	Область применения
JT1015	основа из тонкодисперсных сплавов + нанопокрытие	K05~K20	Предназначен для материала группы К чистовой и получистовой фрезерной обработки
JT1025	Отличная стойкость к деформации основы пластины +nano покрытие	P10~30	Высокая совместимость PVD покрытий, широко применяемая для получистовой фрезерной обработки материалов групп Р, М, С.
		M10~30	
		S05~20	
JT1035	Высокопрочные пластины из твердого сплава + нанопокрытие	M10~30	Предназначен для черновой и получистовой фрезерной обработки материала группы М
JT1225	2-4 мкм AlCrN + AlCrSiN покрытие, в сочетании с мелкозернистой основой пластины с высокой ударной прочностью	P25~40	Предназначен для чистовой и получистовой фрезерной обработки материала группы Р и М
		M25~40	

## Твердый сплав без покрытия

Материал	Металлографическая структура	Группа обрабатываемости по ISO	Область применения
JP302		P15~30	Предназначен для чистовой фрезерной обработки материалов группы Р и М
		M15~30	
JP402		P25~40	Предназначен для черновой фрезерной обработки материалов группы Р и М
		M25~40	
JK001		K05~20	Предназначен для чистовой фрезерной обработки материала группы К
JK101		N05~25	Предназначен для чистовой и получистовой фрезерной обработки материалов группы N
JK201		K15~35	Предназначен для получистовой и черновой фрезерной обработки материала группы К, а также для черновой фрезерной обработки материала группы N, N15 ~ 30.
		N15~30	



# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Система обозначения пластин  
для фрезерной обработки

## Расшифровка обозначения пластин для фрезерной обработки

Форма / Код			Форма исполнения							
Форма пластины			Форма исполнения пластины							
A	B	C	B	V	—	>65°	N	—	—	—
D	E	H	H	V	Односторонний	>65°	R	—	Односторонний	—
K	L	M	C	V	—	>65°	F	—	Двусторонний	—
O	P	R	J	V	Двусторонний	>65°	A	V	—	—
S	T	V	W	V	—	≤65°	M	V	Односторонний	—
W	Другие	Z	T	V	Односторонний	≤65°	G	V	Двусторонний	—
			Q	V	—	≤65°	X	—	—	Специальная
			U	V	Двусторонний	≤65°				

Форма пластины

Форма исполнения пластины

**S** **P** **K** **N**

Задний угол пластины		Допуски							
Код	Задний угол	Код	Задний угол	S <sub>1</sub>	m	ØD <sub>1</sub>	m	ØD <sub>1</sub>	
A	3°	B	5°						
C	7°	D	15°						
E	20°	F	25°						
G	30°	N	0°						
P	11°	О	Прочее						

Допуск пластины класса М (определяется по форме и размеру)  
● Допуск высоты вершины режущей кромки (мм)

Код	Допуск высоты режущей кромки M (мм)	Допуски вписанной окружности I С (мм)	Допуск толщины S (мм)	Допуск пластины класса М (определяется по форме и размеру)						
				Диаметр вписанной окружности	Правильный треугольник	Квадрат	Ромб 80°	Ромб 55°	Ромб 35°	Круг
A	±0.005	±0.025	±0.025	6.35	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16	---
F	±0.005	±0.013	±0.025	9.525	±0.08	±0.08	±0.08	±0.11	±0.16	---
C	±0.013	±0.025	±0.025	12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	---	---
H	±0.013	±0.013	±0.025	15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
E	±0.025	±0.025	±0.025	19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
G	±0.025	±0.025	±0.13	25.4	---	±0.18	---	---	---	---
J	±0.005	±0.05-±0.13	±0.025							
K	±0.013	±0.05-±0.13	±0.025							
L	±0.025	±0.05-±0.13	±0.025							
M	±0.08-±0.18	±0.05-±0.13	±0.13	12.7	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	---	±0.08
N	±0.08-±0.18	±0.05-±0.13	±0.025	15.875	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---	±0.10
U	±0.13-±0.38	±0.08-±0.25	±0.13	19.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	---	±0.10
				25.4	---	±0.13	---	---	---	±0.13

● Допуски вписанной окружности ØD<sub>1</sub> (мм)

Код	Диаметр вписанной окружности	Правильный треугольник	Квадрат	Ромб 80°	Ромб 55°	Ромб 35°	Круг
A	6.35	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	---
F	9.525	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	---
C	12.7	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	---	---
H	15.875	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
E	19.05	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	---	---
G	25.4	---	±0.18	---	---	---	---
J							
K							
L							
M							
N							
U							

100

Диаметр вписанной окружности	Форма пластины						
	C	D	R	S	T	V	W
3.97					06		
5.0			05				
5.56					09		
6.0			06				
6.35	06	07			11	11	
8.0			08				
9.525	09	11	09	09	16	16	06
10.0			10				
12.0			12				
12.7	12	15	12	12	22	22	08
15.875	16		15	15	27		
16.0			16				
19.05	19		19	19	33		
20.0			20				
25.0	25	25	25				
25.4			25	25			
31.75			31				
32			32				

Длина режущей кромки

	
Толщина определяется как высота от нижней части пластины до самой высокой части режущей кромки	
Код	Толщина пластины(мм)
00	0.79
T0	0.99
01	1.59
T1	1.98
02	2.38
T2	2.58
03	3.18
T3	3.97
04	4.76
T4	4.96
05	5.56
T5	5.95
06	6.35
T6	6.75
07	7.94
09	9.52
T9	9.72
11	11.11
12	12.70

Толщина пластины

15 04 ED S32 L-SM

Угол	
 Kr	
A	45°
D	60°
E	75°
F	85°
P	90°
Z	Прочее
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
Z	Прочее


Фаска (мм)	
	0-5°
	1-10°
	2-15°
	3-20°
	4-25°
	5-30°
	6-40°
	7-45°
K	0-0.10
P	1-0.15
T	2-0.20
S	3-0.25
	4-0.30
	5-0.35
	6-0.40
	7-0.45
W	Без маркировки

Направление резания	
R	Правое
L	Левое
N	Нейтральное

Стружколом

AP □□

Позитивные пластины




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		L	W	S	d	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	APKT11T304-GM	12.24	6.50	3.60	2.8	0.4	○								★	★	★	★							
	APKT11T308-GM	12.24	6.50	3.60	2.8	0.8	○								★	★	★	★							
	APKT160408-GM	17.88	9.3	5.76	4.4	0.8	○								★	★	★	★							
	APKT11T304-AH	12.24	6.50	3.60	2.8	0.4																		☆	★
	APKT11T308-AH	12.24	6.50	3.60	2.8	0.8																		☆	★
	APKT160408-AH	17.88	9.3	5.76	4.4	0.8																		☆	★
	APMT1135PDER-M2	11.40	6.20	3.65	2.80	0.8		○			○				☆		★	☆							
	APMT1604PDER-M2	17.26	9.24	4.76	4.40	0.5		○		○					☆		★	☆							
	APMT1135PDER-H2	11.40	6.20	3.50	2.80	0.8		○		○					☆		★	☆							
	APMT1604PDER-H2	17.25	9.25	4.76	4.40	0.8		○		○					☆		★	☆							
	APGT160416PDER	17.0	9.52	4.76	4.40	1.6	★		☆						○		○	○							
	APGT160416PDEL	17.0	9.52	4.76	4.40	1.6	★		☆						○		○	○							
	APMT1504T-WT	16.2	12.7	4.76	5.50	0.4	★		☆						○										

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## RC □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)			Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		ØD	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JP302	JPP402	JT1015	JT1035	M	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101
	RCKT10T3MO	10	3.97	4.4				☆	☆							○	★						
	RCKT1204MO	12	4.76	4.4				☆	☆							○	★						
	RCMX2507MO	25.0	7.94	7.4				○	○							☆	★						
	RCMX3209MO	32.0	9.52	9.5				○	○							☆	★						

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## RD □□



Форма	Обозна-чение	Размер (мм)			Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		D	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	M	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JF302	JF402	JK001	JK101
	RDKW0802MO	8	3.18	3.4					☆		○					★							
	RDKW10T3MO	10	3.97	4.4					☆		○					★							
	RDKW1204MO	12	4.76	4.4					☆		○					★							
	RDKW1605MO	16	5.56	5.5					☆		○					★							
	RDKW2006MO	20	6.35	6.5					☆		○					★							
	RDKT1204MOTN	12	4.76	4.4					☆		○					★							
	RDKT1604MOTN	16	4.76	5.5					☆		○					★							
	RDMT10T3MOTN	10	3.97	4.4					☆		○					★							
	RDMT1204MOTN	12	4.76	4.4					☆		○					★							
	RDMX1604MOTN	16	4.76	5.5					☆		○					★							

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

## RP □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)			Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия							
		ØD	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	RPMW0802MO	8	2.38	3.4					☆		○				★							
	RPMW08T2MO	8	2.58	3.4					☆		○				★							
	RPMW10T3MO	10	3.97	4.4					☆		○				★							
	RPMW1204MO	12	4.76	4.4					☆		○				★							

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SD □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		L	ØI.C	S	d	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201	
	SDMT090308	9.525	9.525	3.18	4.4	0.8				☆						★		★	★	☆					

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SD □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		L	ØI.C	S	d	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201	
	SDMT09T312-SM	9.525	9.525	3.18	4.4	1.2				☆	☆					★		★	★	○					
	SDMT120412-SM	12.7	12.7	4.76	4.4	1.2				☆	☆					★		★	★	○					

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

SE □□



Форма	Обозначение	Размер (мм)						Твердый сплав с покрытием					Твердый сплав без покрытия													
		L	ØI.C	S	ød	bs	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	SEET12T3-SF	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55										★	★	•								
	SEET12T3-FM	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55		•								★	★	•								
	SEET12T3-SR	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55		•		○						★	•									
	SEET12T3-AH	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55		○								★	•							★	•	
	SEET12T3-W	17.82	13.4	3.97	4.1	9.46	500	•								★	★									



★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

## SP□N




Форма	Обозна- чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия									
		L	ØI.C	S	bs	be	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	SPEN1203EDR	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDL	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDER	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDEL	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDFR	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDFL	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDSR	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDSL	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDTR	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPEN1203EDTL	12.7	12.7	3.18	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDER	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDEL	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDFR	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDFL	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDSR	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDSL	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDTR	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				
	SPKN1504EDTL	15.875	15.875	4.76	1	1.4				★	☆					☆		☆	○		○				

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SP□X




Форма	Обозна- чение	Размер (мм)						Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия									
		A	ØI.C	I.W	S	bs	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	SPEX1203EDL-1	15	12.7	12.7	3.18	10	500				★	☆					☆		☆	○		○			★	
	SPEX1203EDR-1	15	12.7	12.7	3.18	10	500				★	☆					☆		☆	○		○			★	
	SPEX1504EDL-1	18.2	15.875	15.875	4.76	10	500				★	☆					☆		☆	○		○			★	
	SPEX1504EDR-1	18.2	15.875	15.875	4.76	10	500				★	☆					☆		☆	○		○			★	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

**SP □□**




Форма	Обозна- чение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием								Твердый сплав без покрытия									
		L	ØI.C	S	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JF402	JK001	JK101
	SPMR090304	9.525	9.525	3.18	0.4	★																	
	SPMR090308	9.525	9.525	3.18	0.8		★																
	SPMR09T304	9.525	9.525	3.97	0.4			★															
	SPMR09T308	9.525	9.525	3.97	0.8			★															
	SPMR120304	12.7	12.7	3.18	0.4			★															
	SPMR120308	12.7	12.7	3.18	0.8			★															
	SPMR120312	12.7	12.7	3.18	1.2			★															

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

**SP □□**



Форма	Обозна- чение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием								Твердый сплав без покрытия									
		L	ØI.C	S	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JF402	JK001	JK101
	SPUN090304	9.525	9.525	3.18	0.4	★																	
	SPUN090308	9.525	9.525	3.18	0.8	★																	
	SPUN120304	12.7	12.7	3.18	0.4	★																	
	SPUN120308	12.7	12.7	3.18	0.8	★																	
	SPUN120312	12.7	12.7	3.18	1.2	★																	
	SPUN150408	15.875	15.875	4.76	0.8	★																	
	SPUN150412	15.875	15.875	4.76	1.2	★																	
	SPUN190408	19.05	19.05	4.76	0.8	★																	
	SPUN190412	19.05	19.05	4.76	1.2	★																	
	SPUN190416	19.05	19.05	4.76	1.6	★																	
	SPGN090304	9.525	9.525	3.18	0.4	★																	
	SPGN090308	9.525	9.525	3.18	0.8	★																	
	SPGN120308	12.7	12.7	3.18	0.8	★																	
	SPGN120404	12.7	12.7	4.76	0.4	★																	
	SPGN120408	12.7	12.7	4.76	0.8	★																	
	SPGN120412	12.7	12.7	4.76	1.2	★																	
	SPGN150408	15.875	15.875	4.76	0.8	★																	
	SPGN150412	15.875	15.875	4.76	1.2	★																	
	SPGN190412	19.05	19.05	4.76	1.2	★																	
	SPGN190416	19.05	19.05	4.76	1.6	★																	

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

## TP □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия										
		L	I.C	S	r	JT4030	P	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	M	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	TPGN160304	16.5	9.525	3.18	0.4	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN160308	16.5	9.525	3.18	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN160312	16.5	9.525	3.18	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN160316	16.5	9.525	3.18	1.6	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN220308	22	12.7	4.76	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN220404	22	12.7	4.76	0.4	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN220408	22	12.7	4.76	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN220412	22	12.7	4.76	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPGN220416	22	12.7	4.76	1.6	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN160304	16.5	9.525	3.18	0.4	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN160308	16.5	9.525	3.18	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN160312	16.5	9.525	3.18	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN160408	16.5	9.525	4.76	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN160412	16.5	9.525	4.76	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN220404	22	12.7	4.76	0.4	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN220408	22	12.7	4.76	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN220412	22	12.7	4.76	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPUN220416	22	12.7	4.76	1.6	★											★	☆		○			○		○	
	TPMR160304	16.5	9.525	3.18	0.4	★											★	☆		○			○		○	
	TPMR160308	16.5	9.525	3.18	0.8	★											★	☆		○			○		○	
	TPMR160312	16.5	9.525	3.18	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPMR220412	22	12.7	4.76	1.2	★											★	☆		○			○		○	
	TPMR220416	22	12.7	4.76	1.6	★											★	☆		○			○		○	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## TP □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия										
		L	I.C	S	be	bs	JT4030	P	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	M	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	TPKN2204PDFR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	★							○				★	☆		○			○		○	
	TPKN2204PDEL	22	12.7	4.76	1.4	0.7	★							○				★	☆		○			○		○	
	TPKN2204PDR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	★							○				★	☆		○			○		○	
	TPKN2204PDTR	22	12.7	4.76	1.4	0.7	★							○				★	☆		○			○		○	
	TPKN2204PDTL	22	12.7	4.76	1.4	0.7	★							○				★	☆		○			○		○	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## WP □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		ØI.C	r	S	ød	a	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JTP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	WPGT050315ZSR	7.94	1.5	3.5	4.0	11°									☆	★	☆				○			○	○
	WPGT060415ZSR	9.525	1.5	4.2	4.4	11°									☆	★	☆				○			○	○
	WPGT080615ZSR	12.7	1.5	6.35	5.5	11°									☆	★	☆				○			○	○
	WPGT090725ZSR	13.4	2.5	7	5.5	11°									☆	★	☆				○			○	○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## XP □□




Форма	Обозна-чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		L	W	S	d	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	XPHT110304-AH	11.1	6.4	3.18	2.80	0.4															★	☆			
	XPHT160404-AH	16.4	9.52	4.76	4.40	0.4															★	☆			

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## XP □□



Форма	Обозна-чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия								
		L	W	S	h	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	XPGT120406R-DH	13.00	12.5	4.6	3.25	5				☆	○														
	XPGT120406L-DH	13.00	12.5	4.6	3.25	5				☆	○										★	○			

★ Первый выбор

☆ Второй выбор


○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

**LN □□**

Негативные пластины




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия												
		L	W	S	d	e	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	LNEC151207-2R30	15.875	12.7	7.94	5.5	3									○	★					★		○		
	LNEC151207-2R35	15.875	12.7	7.94	5.5	3.5									○	★					★		○		
	LNEC151207-2R40	15.875	12.7	7.94	5.5	4									○	★					★		○		
	LNEC151207-2R45	15.875	12.7	7.94	5.5	4.5									○	★					★		○		
	LNEC151207-2R50	15.875	12.7	7.94	5.5	5									○	★					★		○		
	LNEC151207-2R55	15.875	12.7	7.94	5.5	5.5									○	★					★		○		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

**LN □□**




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия												
		L	W	S	R	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	LNEC151207-4R50H	15.875	12.7	7.94	5	5.5									○	★					★		○		
	LNEC151206-4R40H	15.875	12.7	6.35	4	5.5									○	★					★		○		
	LNEC151206D-4R40H	15.875	12.7	6.35	4	5.5									○	★					★		○		
	LNEC151206D-4R50H	15.875	12.7	6.35	5	5.5									○	★					★		○		
	LNEC151206D-4R55H	15.875	12.7	6.35	5.5	5.5									○	★					★		○		
	LNEC151206D-4R65H	15.875	12.7	6.35	6.5	5.5									○	★					★		○		
	LNEC151207D-4R40H	15.875	12.7	7.94	4	5.5									○	★					★		○		
	LNEC181206D-4R50H	18.47	12.7	6.35	5	5.5									○	★					★		○		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

**LN □□**




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия												
		L	W	S	d	A	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	LNEC151207-4A5	15.875	12.7	7.94	5.50	5°									○	★					★		○		
	LNEC151207-4A6-T23	15.875	12.7	7.94	5.50	6°									○	★					★		○		
	LNEC191406-4A8	19.050	14.29	6.35	5.50	8°									○	★					★		○		
	LNEC191406-4A8-T23	19.050	14.29	6.35	5.50	8°									○	★					★		○		
	LNEC281409-4A8	19.050	14.29	9.52	5.50	8°									○	★					★		○		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### LN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия										
		L	W	S	d	r	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	M	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	K	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	LNEC151207-4R10	15.875	12.7	7.94	5.5	1									☆		★	☆			○				○		
	LNEC151207-4R20	15.875	12.7	7.94	5.5	2									☆		★	☆			○				○		
	LNEC151207-4R30	15.875	12.7	7.94	5.5	3									☆		★	☆			○				○		
	LNEC151207-2-R20	15.875	12.7	7.94	5.5	2									☆		★	☆			○				○		
	LNEC151207-2-R30	15.875	12.7	7.94	5.5	3									☆		★	☆			○				○		

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### LN □□



Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия										
		L	W	S	d	DR	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	M	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	K	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	LNEC151207-DR115	15.875	12.7	7.94	5.5	11.5							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR130	15.875	12.7	7.94	5.5	13							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR145	15.875	12.7	7.94	5.5	14.5							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR160	15.875	12.7	7.94	5.5	16							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR200	15.875	12.7	7.94	5.5	20							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR250	15.875	12.7	7.94	5.5	25							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR400	15.875	12.7	7.94	5.5	40							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-DR800	15.875	12.7	7.94	5.5	80							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-NR100	15.875	12.7	7.94	5.5	10							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-2NR100	15.875	12.7	7.94	5.5	10							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-NR130	15.875	12.7	7.94	5.5	13							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-2NR130	15.875	12.7	7.94	5.5	13							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-2NR160	15.875	12.7	7.94	5.5	16							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-NR140	15.875	12.7	7.94	5.5	14							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-2NR140	15.875	12.7	7.94	5.5	14							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-NR150	15.875	12.7	7.94	5.5	15							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-NR800	15.875	12.7	7.94	5.5	80							☆	○				★		○	★						
	LNEC151207-2NR3000	15.875	12.7	7.94	5.5	300							☆	○				★		○	★						

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

## LN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT3115	JT3125
	LNEC151207-1R70	15.875	12.7	7.94	5.5	7				☆					○	★	★	★	○
	LNEC151207-1R180	15.875	12.7	7.94	5.5	18				☆					○	★	★	★	○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## LN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия		
		L	W	S	R	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT3115
	LNEQ150904-4R30H-T22	15.875	9.525	4.76	3	4.4				☆					○	★	★	○
	LNEQ151104-4R30H-T32	15.875	11.00	4.76	3	5.5				☆					○	★	★	○
	LNEQ151206-4R50H-T21	15.875	12.7	6.35	5	5.5				☆					○	★	★	○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## LN □□



Форма	Обозначение	Размер (мм)						Твердый сплав с покрытием									Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	a	d	e	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT3115	JT3125
	LNEC151207	15.875	12.7	7.94	82°	5.5					☆					○	★	★	★	○
	LNEQ151207	15.875	12.7	7.94	60°	5.5					☆					○	○	★	★	○
	LNEC151207-404	15.875	12.7	7.94	82°	5.5	0.4				☆					○	★	★	★	○
	LNEQ151207-404	15.875	12.7	7.94	60°	5.5	0.4				☆					○	★	★	★	○

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# Пластины для фрезерной обработки

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

**LN □□**




Форма	Обозначение	Размер (мм)							Твердый сплав с покрытием							Твердый сплав без покрытия							
		L	W	S	M	d	e	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JT1015	M	K	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	LNEC191406-400	19.05	14.29	6.35		5.5	0									○	★		★			○	
	LNEC191406-402-22	19.05	14.29	6.35		5.5	0.2									○	★		★			○	
	LNEC281409-400	28.575	14.29	9.525		5.5	0									○	★		★			○	
	LNEC191207A-2R20A23	19.05	12.7	7.15	23°	5.5		2								○	★		★			○	
	LNEC191406-2R20A15	19.05	12.7	6.35	15°	5.5		2								○	★		★			○	
	LNEQ191405-2R25A23	19.05	12.7	5	23°	5.5		2.5								○	★		★			○	
	LNEQ191406-2R25A23	19.05	12.7	6.35	23°	5.5		2.5								○	★		★			○	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

**LN □□**




Форма	Обозначение	Размер (мм)							Твердый сплав с покрытием							Твердый сплав без покрытия			JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
		L	W	S	M	d	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125		
	LNEC191408-2R35A20	19.05	14.29	8.5	20°	5.5	3.5				☆					○	★		★			○	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

**LN □□**



Форма	Обозначение	Размер (мм)							Твердый сплав с покрытием							Твердый сплав без покрытия			JP302	JP402	JK001	JK101	JK201	
		L	W	S	d	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125				
	LNEX191406-2R24-T31	19.05	14.29	6.35	5.5	2.4				☆					○	★		★			★		○	
	LNEX191406-400	19.05	14.29	6.35	5.5					☆					○	★		★			○		○	
	LNEX191406-408-T31	19.05	14.29	6.35	5.5					☆					○	★		★			○		○	

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

## LN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия											
		L	W	S	d	A	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101
	LNEXT191308A-4A8	19.03	13	8.50	5.50	8°				☆						○		★			★			○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия											
		L	W	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101
	SNEC1507-1R70-T33	15.875	15.875	7.94	5.50				☆						○		★			★			○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия											
		L	W	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101
	SNEC1507-2R32	15.875	15.875	7.94	5.50				☆						○		★			★			○
	SNEC1507-DR235	15.875	15.875	7.94	5.50				☆						○		★			★			○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	DR	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125
	SNEC1507-DR130-T50	15.875	15.875	7.94	5.5	13				☆					○	★		★	JP302	○
																			JP402	
																			JK001	
																			JK101	
																			JK201	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125
	SNEC1507-2R20-T23	15.875	15.875	7.94	5.50				☆					○	★		★	JP302	○
	SNEC1507-2R20-T24	15.875	15.875	7.94	5.50				☆					○	★		★	JP402	
	SNEC1507-2R115-T51	15.875	15.875	7.94	5.50				☆					○	★		★	JK001	
	SNEC1507-4R20-T23	15.875	15.875	7.94	5.50				☆					○	★		★	JK101	
																		JK201	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□



Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия		
		L	W	S	d	e	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115
	SNEC1507-400	15.875	15.875	7.94	5.50	0.00				☆					○	★	★	JP302	○
	SNEC1507-408	15.875	15.875	7.94	5.50	0.80				☆					○	★	★	JP402	
	SNEC1507-408-T34	15.875	15.875	7.94	5.50	0.80				☆					○	★	★	JK001	
	SNEC1507-407-T12	15.875	15.875	7.94	5.50	0.70				☆					○	★	★	JK101	
																		JK201	

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

# ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Пластины для фрезерной обработки

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)				Твердый сплав с покрытием								Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	M	K
	SNEQ1106-403X-T22	15.875	15.875	7.94	5.50				☆					○	★		
	SNEQ1708A-416X	15.875	15.875	7.94	5.50				☆					○	★	★	○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)						Твердый сплав с покрытием								Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	R	e	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	M	K
	SNEQ1206-403X	12.7	12.7	6.35	5.5		0.3				☆					○	★		
	SNEQ1206-408X	12.7	12.7	6.35	5.5	0.2	0.8			☆					○	★	★	○	
	SNEQ120602-4R02X	12.7	12.7	6.35	5.5	0.2				☆					○	★	★	○	
	SNEQ120604-4R04X	12.7	12.7	6.35	5.5	0.4				☆					○	★	★	○	
	SNEQ120608-4R08X	12.7	12.7	6.35	5.5	0.8				☆					○	★	★	○	

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием								Твердый сплав без покрытия				
		L	W	S	d	e	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115
	SNEQ1206-405-T40	12.7	12.7	6.35	5.5	0.5				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ1206A-405-T33	12.7	12.7	6.35	4.4	0.5				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ12A06-403-T33	12.0	12.0	6.35	4.4	0.3				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ14A06-405-T32	14.0	12.0	6.35	4.4	0.5				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ1206-405X-T40	12.7	12.7	6.35	5.5	0.5				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ1206A-405X-T33	12.7	12.7	6.35	4.4	0.5				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ12A06-403X-T33	12.0	12.0	6.35	4.4	0.3				☆					○	★	★	★	○
	SNEQ14A06-405X-T32	14.0	14.0	6.35	4.4	0.5				☆					○	★	★	★	○

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	M	JT1215	JT1225	K
	SNEQ1507-2R40-T24	15.875	15.875	7.94	5.5	4.0				☆					○	★		★		JT3125

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### SN □□




Форма	Обозначение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия			
		L	W	S	d	R	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	M	JT1215	JT1225	K
	SNEX0904-4R30H	9.525	9.525	4.76	5.5	3				☆					○	★		★		JT3125

★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

### SN □□



Форма	Обозна- чение	Размер (мм)					Твердый сплав с покрытием										Твердый сплав без покрытия		
		L	I.C.	S	be	bs	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1025	M	JT1215	JT1225
	SNKN1204ENN	12.7	12.7	4.76	0.9	1.5	★								★		★	☆	JT3125
	SNKN1504ENN	15.875	15.875	4.76	0.9	1.5	★								★		★	☆	
	SNKN1904ENN	19.05	19.05	4.76	1.0	1.5	★								★		★	☆	


★ Первый выбор

☆ Второй выбор

○ Можно заказать

XN □□

Тангенциальные пластины



Форма	Обозначение	Размер (мм)						Твердый сплав с покрытием						Твердый сплав без покрытия												
		L	W	S	d	Z	d	JT4030	JT4040	JT4050	JT4330	JT4340	JT4350	JPP302	JPP402	JT1015	JT1035	JT1215	JT1225	JT3115	JT3125	JP302	JP402	JK001	JK101	JK201
	XNEQ151207A-2R40-T20	15.875	12.7	7.15	4.0	88°	5.5				☆					○	★			★			○			○
	XNEQ151207A-2R27-T20	15.875	12.7	7.15	2.7	88°	5.5				☆					○	★			★			○			○
	XNEQ151207A-2R47-T20	15.875	12.7	7.15	4.7	88°	5.5				☆					○	★			★			○			○

★ Первый выбор


☆ Второй выбор

○ Можно заказать

## Типовые проблемы и решения фрезерной обработки

Технология и контрольные точки			Выбор материала режущего инструмента	Режим резания			Форма			Kрепление в станке											
Неполадки			Материал с повышенной твердостью	Материал с повышенной прочностью	Скорость резания	Подача	Глубина резания	Изменение диаметра инструмента и ширины фрезерования	Смазочно-охлаждающая жидкость	Главный передний угол	Угол нахона	Сила резания	Количество зубьев	Увеличение сечения стружки	Выборать геометрию режущей кромки	Проверить торцевое бление	Повышение жесткости инструмента	Система закрима заготовки	Вылет инструмента	Недостаточная мощность шпинделя	
Износ вершины режущей кромки	Интенсивный износ задней поверхности	Неправильный режим резания			⬇																
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины	✓						✓		⬆		⬇								
	Интенсивный износ передней поверхности	Неправильный режим резания			⬇	⬇	⬇		✓												
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины	✓							⬆	⬇	⬇									
	Выкрашивание режущей кромки	Неправильный режим резания			⬇	⬇															
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины	✓							⬇	⬆					✓	✓	✓	✓	✓	
	Образование термотрещин	Неправильный режим резания			⬇	⬇	⬇		✓												
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины								⬆		⬇									
	Наростообразование	Неправильный режим резания			⬆	⬆			✓												
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины							⬆		⬇										
Точность обработки	Плохо обработанная поверхность	Истирание инструмента, сильная вибрация инструмента	✓		⬆	⬇	⬇		✓			⬇				Пластина с зачистной фаской	✓				
	Появление заусенцев	Неправильный режим резания			⬇	⬇	⬇		✓												
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины								⬆	⬆	⬇					✓				
	Поломка боковой режущей кромки	Неправильный режим резания			⬇	⬇															
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины								⬆	⬇	⬇	⬆				✓		✓		
	Низкая точность и параллельность плоскостей	Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины			⬇	⬇				⬆	⬆		⬇				✓	✓	✓	✓	
Прочее	Сильная вибрация	Неправильный режим резания			⬇	⬇	⬇		✓		⬆	⬆	⬇					✓	✓	✓	✓
	Стружка скручивается и заклинивает	Неправильный режим резания			⬆	⬆	⬇		✓	✓							⬇				
		Неправильный выбор геометрии режущей кромки пластины								⬆			⬇				✓				

## Отличие между встречным и попутным фрезерованием








Попутное фрезерование: это фрезерование, при котором направление движения заготовки совпадает с направлением вектора скорости резания.

Встречное фрезерование: это фрезерование, при котором движение заготовки и вектор скорости резания направлены в разные стороны.

Направление	Преимущества	Недостатки
Встречное фрезерование	Препятствует возникновению вибрации	Большая нагрузка на режущую кромку, снижается срок эксплуатации инструмента
Попутное фрезерование	Более длительный срок эксплуатации, снижается термическая нагрузка	При не жесткой системе СПИД возможно возникновение вибрации

## Выбор частоты зубьев

Шаг зубьев - это расстояние между одинаковыми точками соседних зубьев фрезы. Шаг зубьев фрезы может быть крупным (L), средним (M) и мелким (H). Фрезы с различным шагом зубьев предназначены для различных условий обработки, с точки зрения ее стабильности, энергозатрат и наличия склонности к вибрациям. Фрезы в основном подразделяются на крупно- и мелкошаговые.

Стабильность работы		
L (Низкая)	M (Средняя)	H (высокая)
<b>Крупный шаг зубьев</b>  	<b>Средний шаг зубьев</b>  	<b>Малый шаг зубьев</b>  
Крупный шаг (-L) Уменьшенное количество пластин, переменный шаг, для производительной обработки при недостаточной мощности станка или жесткости системы СПИД. Большие вылеты инструмента.	Нормальный шаг (-M) Универсальны для большинства фрезерных операций.	Мелкий шаг (-H) Максимальное число пластин для высокопроизводительного фрезерования при высокой жесткости системы СПИД. Для фрезерования материалов дающих элементную стружку. Для фрезерования жаропрочных сплавов.

## Выбор угла наклона режущей кромки

Угол наклона - это угол между режущей кромкой пластины и корпусом инструмента. Толщина стружки, сила резания и ресурс инструмента зависят, в частности, от ширины и глубины съема для заданной скорости и подачи. Меньший угол наклона также гарантирует стабильное врезание в заготовку и выход из нее, чтобы защитить режущую кромку и продлить срок службы инструмента. Однако это увеличит осевую силы резания на заготовке, поэтому не подходит для обработки тонкой заготовки, такой как листовая заготовка.

Угол в плане	Подача на зуб	Максимальная глубина резания
90°	$f_z$	$h_{ex}=f_z \times \sin kr$
75°	$f_z$	$h_{ex}=0.96 \times f_z$
60°	$f_z$	$h_{ex}=0.86 \times f_z$
45°	$f_z$	$h_{ex}=0.707 \times f_z$
Крупная пластина	$f_z$	$h_{ex}=\frac{\sqrt{iC^2 \times (iC - 2\alpha_p)^2}}{iC} \times f_z$

### Общие формулы

Vc: Скорость резания (м/мин)

Vf: Линейная скорость подачи (мм/мин)

Dc: Расчетный диаметр фрезерного инструмента (мм)

fz: Подача на зуб (мм/зуб)

n: Частота вращения (об/мин)

π: Число π ~ 3,14

zn: Количество зубьев



Tc: Время резания (мин)

Q: Объем удаляемого материала (см<sup>3</sup>/мин)


fn: Подача на оборот (мм/об)

L: Расстояние резания (мм)

<ul style="list-style-type: none"> <li>Скорость резания</li> </ul> $V_c = \frac{\pi \times D_c \times n}{1000} \text{ (м/мин)}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Частота вращения</li> </ul> $n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D_c} \text{ (об/мин)}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Линейная подача</li> </ul> $V_f = f_z \times n \times z_n \text{ (мм/мин)}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подача на зуб</li> </ul> $f_z = \frac{V_f}{n \times z_n} \text{ (мм/зуб)}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подача на оборот</li> </ul> $f_n = \frac{V_f}{n} \text{ (мм/об)}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Время обработки</li> </ul> $T_c = \frac{L}{V_f} \text{ (мин)}$
<ul style="list-style-type: none"> <li>Объем удаляемого материала</li> </ul> $Q = \frac{a_p \times a_e \times V_f}{1000} \text{ (см}^3/\text{мин)}$



## Функциональные углы торцевой фрезы






### □ Основные углы торцевой фрезы

Название	Функция	Влияние		
Осевой передний угол $r_f$	Определяет направление схода стружки	Негативный угол: хорошая производительность, хороший сход стружки		
Радиальный передний угол $r_p$	Определяет остроту режущей кромки	Позитивный угол: хорошие характеристики резания		
Угол в плане $Kr$	Влияет на толщину стружки	$Kr \uparrow$ , толщина стружки $\uparrow$ ; $Kr \downarrow$ , толщина стружки $\downarrow$		
Передний угол пластины $R$	Влияет на угол режущего клина	Плохая производительность резания, высокая прочность режущей кромки	(-) $\leftarrow 0 \rightarrow$ (+)	Высокая производительность резания, низкая прочность режущей кромки
Угол наклона $\lambda_s$	Определяет направление схода стружки	Плохая производительность резания, высокая прочность режущей кромки	(-) $\leftarrow 0 \rightarrow$ (+)	Высокая производительность резания, низкая прочность режущей кромки


### □ Характеристики различных передних углов

		Двойной позитивный	Двойной негативный	Позитивный/Негативный
Негативный передний угол				
0° нейтральный угол				
Позитивный передний угол				
Осевой передний угол $r_f$		+	-	+
Радиальный передний угол $r_p$		+	-	-
Область применения	P	/		/
	M	/		/
	K		/	/
	N	/		
	S	/		/


### Производительность резания под разными углами в плане

Угол в плане	45°	75°	90°
Схема резания			
Рекомендации	<p>Очень большое осевое усилие. Из-за деформации изгиба не используется для обработки тонкостенных деталей.</p> <p>Применяется для обработки поверхности деталей из стали, чугуна и нержавеющей стали.</p>	<p>Главная задача - снижение радиальных усилий, используется для общей обработки поверхности.</p>	<p>Теоретически осевые силы равны нулю, что подходит для фрезерования тонколистовой заготовки.</p>

### Зачистная пластина Wiper




### Выбор инструмента в зависимости от ширины резания при торцевом фрезеровании



Dc: Диаметр инструмента  
ae: Ширина резания

Для общего применения диаметр фрезы должен быть в 1,2-1,5 раза больше ширины фрезерования. Не рекомендуется, чтобы ось вращения инструмента совпадала с центром обрабатываемой заготовки.



«ЧТС-Челябинск»  
454006. г. Челябинск,  
ул. Российская д. 40Д  
тел.: +7 (351) 214-80-00  
[www.chts74.ru](http://www.chts74.ru)

